TYTAN Professional HYDRO 1K

JEDNOKOMPONENTNA HIDROIZOLACIJA

TEKUĆA FOLIJA



Tekuća folija je spreman za upotrebu jednokomponentni proizvod namijenjen izvođenju hidroizolacije na površinama izloženim vlazi ili privremenom dodiru s vodom.

Stvara tijesan, vrlo fleksibilan brtveći premaz koji premošćuje ogrebotine na podlozi i trajno brtvi kutove, dilatacijske spojeve i prolaze sanitarnih cijevi u kombinaciji s TYTAN trakama iz TYTAN vodonepropusnog sustava.



PREDNOSTI

- spremno za upotrebu
- izrazito elastično
- snažno štiti od vlage
- popunjava pukotine na površini do 1 mm
- za vanjsku i unutarnju primjenu
- pogodna za nanošenje četkom, valjkom ili lopaticom
- bez otapala

PRIMJENA

- gipsane žbuke, cementne vapnene žbuke, gips ploče i vlakno-cementne ploče, gazirani beton, keramičke cigle i blokovi od gline, stare pločice i drvene podloge, podno grijanje
- za kupaonice, kuhinje, podrume, balkone
- Za praonice, tehničke prostorije

TEMPERATURE ZA KORIŠTENJE

Temperatura aplikacije	od +5 °C do +25 °C
Temperatura doze	od +5 °C do +25 °C

TRANSPORTNE INFORMACIJE

EAN	PAKIRANJE	PALETA
5903518043994	1,2 kg	432 komada
5902120000357	4,0 kg	144 komada
5903518033193	12,0 kg	44 komada

Vijci Kranjec
Ulica Grada Vukovara 3
10 000 Zagreb

Telefon
+385 1 3094 275

www.tytan.hr
info@tytan.hr

Tehnička podrška
+385 99 732 6117

UPUTE ZA KORIŠTENJE

PRIPREMA

• površina mora biti izravnana, stabilna, nosiva, suha, očišćena od slojeva prašine, kamenca, ulja, masti, voska, kao i starih uljanih i emulzijskih boja.
• stare gips ploče kao i površine visoke apsorptivnosti moraju se temeljno premazati TYTAN Universal temeljnim premazom ili TYTAN snažnim temeljnim premazom.
• svaka šupljina i oštećenja moraju biti ispunjeni koja su veća od 1 mm
• podloge moraju biti odležane, betonske površine moraju biti stare najmanje 3 mjeseca i sadržavati vlagu <4%, cementne žbuke i estrihi trebaju biti najmanje 28 dana i sadržavati vlagu <4%, anhidritni supstrati trebaju imati sadržaj vlage < 0,5%, gipsane žbuke i podloge trebaju imati <1% sadržaja vlage.

PRIPREMA PROIZVODA

• proizvod je spreman za upotrebu
• neposredno prije uporabe temeljito izmiješajte sav sadržaj pakiranja ručno ili s rotirajućim mikserom dok ne postignete homogenu konzistenciju
• nije dopušteno miješanje s vodom ili drugim sastojcima

APLIKACIJA

• tekuća folija mora se nanositi na pripremljenu podlogu u najmanje 2 sloja
• prvi sloj nanesite četkom ili valjkom u dovoljno debelom sloju da precizno i čvrsto pokrije podlogu, počevši od mjesta na kojima se trebaju koristiti brtvene trake ili prirubnice
• precizno pritisnite pribor (trake, prirubnice) u svježe nanesenu tekuću foliju
• nakon što se prvi sloj potpuno osuši (otprilike 2h) možete započeti s nanošenjem sljedećeg sloja
• nanošenje se na cijelu površinu vrši kistom ili valjkom
• svi dodatni slojevi mogu se nanijeti nakon što su se prethodni osušili
• temperatura zraka, podloge i proizvoda tijekom rada treba biti od + 5 ° C do + 25 ° C. Svježe naneseni proizvod mora biti zaštićen od nepovoljnih vanjskih uvjeta i utjecaja vlage dok se potpuno ne osuši
• završni premaz mora biti trajno zaštićen pločicama
• prosječna potrošnja Hydrol 1K tekuće folije je 1kg na 1 m² po 1 mm debljine sloja. Potrošnja za ostale debljine sloja je:
oko 1,5kg za 1,5mm
oko 2,0kg za 2,0mm
oko 3,0kg za 3,0mm

TEHNIČKI PODACI

Maksimalna debljina sloja	3 mm
Vrijeme sušenja prvog sloja	oko 2 sata
Mogućnost lijepljenja pločica	nakon 24 sata
Sposobnost premošćavanja pukotina	1 mm
Gustoća	1,5 kg/dm³
Potrošnja po 1 mm debljine	1 kg/m²

Svi navedeni parametri temelje se na laboratorijskim ispitivanjima u skladu s internim standardima proizvođača i snažno ovise o uvjetima stvrdnjavanja proizvoda (na primjer, okolini, temperaturi površine, kvaliteti korištene opreme i vještinama osobe koja primjenjuje proizvod).

OGRANIČENJA

• prije upotrebe proizvoda prođite kroz sigurnosni list ili pročitajte naljepnicu na pakiranju
• nije dopušteno miješanje s vodom ili drugim sastojcima

SKLADIŠTENJE

Proizvod se mora transportirati i skladištiti na suhom u originalnom, ne oštećenom pakiranju na temperaturi između + 5 ° C i + 25 ° C. Zaštitite od mraza i direktne sunčeve svjetlosti. Na taj način uskladišteni proizvod ima rok trajanja 12 mjeseci. Nakon otvaranja ambalaža mora biti čvrsto zatvorena, a sadržaj treba iskoristiti što je prije moguće.

SIGURNOST

Treba poštovati uobičajena pravila higijene na radu.
MOLIMO PROČITAJTE PODATKE O SIGURNOSTI PROIZVODA.

Gore navedeni podaci, preporuke i smjernice temelje se na našem najboljem znanju, istraživanju i iskustvu te su nam pruženi u dobroj vjeri, u skladu s pravilima koja vrijede u našoj tvrtki i kod naših dobavljača. Međutim, predložene prakse smatraju se uobičajenim svaki korisnik ovog materijala trebao bi osigurati na sve moguće načine, uključujući i provjeru krajnjeg proizvoda u odgovarajućim uvjetima. Niti se Društvo niti ovlašteni zastupnici ne mogu se smatrati odgovornim za gubitke nastale kao rezultat pogrešne ili pogrešne upotrebe njegovih materijala.

Vijci Kranjec
Ulica Grada Vukovara 3
10 000 Zagreb

Telefon
+385 1 3094 275

www.tytan.hr
info@tytan.hr

Tehnička podrška
+385 99 732 6117