Tehničke informacije

AQUALUX LASUR

transparentni premaz za drvo



Opis

AQUALUX LASUR je transparentni premaz na bazi vode namijenjen zaštiti i dekoraciji drva. Sadrži visokokvalitetnu akrilnu smolu, pigmente postojane na svjetlost, aditive i vodu.

Područje primjene

Može se upotrebljavati za zaštitu i dekoraciju svih vrsta drva, za unutarnje i vanjske radove. BEZBOJNI AQUALUX LASUR ne bi se trebao primjenjivati kao samostalni premaz za vanjske radove!

AQUALUX LASUR nijanse mogu se međusobno miješati kako bi se dobila željena nijansa.

Asortiman



Na konačnu nijansu mogu utjecati vrsta i starost drva koje se premazuje, broj nanesenih slojeva, način obrade drva te (ne)korištenje impregnacije/osnovnog premaza. Preporučuje se na manjoj površini drveta isprobati željenu nijansu.

Izgled

svilenkasto sjajan

Gustoća

1,03 – 1,06 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Razrjeđivanje

Ne razrjeđuje se.

Sadržaj hlapivih organskih spojeva

HOS: A(e), 130 g/l; maks. 10 g/l (HRN EN ISO 11890-1)

Kompatibilnost

Prethodni premazi: *AQUALUX LAZUR BASE, ULTRA IMPREGNA*
Sljedeći premazi: *AQUALUX SHIELD TOP*

Chromos-Svjetlost d.o.o. / M. Stojanovića 13 / 35257 Lužani
www.chromos-svjetlost.hr / info@chromos-svjetlost.hr

AQUALUX LASUR

transparentni premaz za drvo

Priprema površine

Za postizanje optimalne zaštite podloga mora biti potpuno suha, obrušena, čista, bez prašine, masnih mrlja, gljivica i ostalih stranih tijela. Vlažnost ne smije prelaziti 12 %. Stare premaze drugačije vrste potrebno je izbrusiti do golog drveta, a stare lazurne premaze prije obnavljanja treba lagano prebrusiti brusnim papirom i dobro otprašiti. Za objekte koji će biti izloženi atmosferilijama, prije nanošenja AQUALUX LASUR poželjno je nanijeti jedan sloj *AQUALUX LAZUR BASE* ukoliko se želi postići fungicidna zaštita ili jedan sloj *ULTRA IMPREGNE* ukoliko se želi postići dodatna insekticidna zaštita. Nakon bilo koje vrste impregniranja površine, potrebno je zagladiti površinu brusnim papirom P150.

Mjere sigurnosti

Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

Priprema materijala

Prije uporabe dobro promiješati!

Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije uporabe.

Nanošenje materijala

Premaz se može nanositi kistom, valjkom ili prskanjem. Preporuča se nanijeti dva do tri sloja, ovisno o vrsti i kvaliteti drveta te željenom intenzitetu nijanse. Za površine izložene većem opterećenju koristiti u sustavu s premazom *AQUALUX SHIELD TOP*.

Nakon uporabe temeljito oprati korištene alate vodom.

Za sve nedoumice obratiti se Chromos-Svjetlost prodajno-tehničkom savjetniku.

Uvjeti rada

temperatura zraka: min. +10 °C, maks. +25 °C

relativna vlažnost: maks. 75 %

temperatura površine: min. +10 °C, maks. +25 °C

Izdašnost i debljine nanosa

8 – 13 m^2/l površine u 1 sloju, ovisno o načinu nanošenja i o debljini premaza

Sušenje

temperatura površine [°C]	suh na dodir [h]	potpuno suh [h]	međupremazni interval	
			min. [h]	maks. [d]
20	2	4	2 – 3	–*

* Maksimalni međupremazni interval neograničen je ako nije došlo do bilo koje vrste onečišćenja površine prethodnog sloja premaza, u protivnom ju je potrebno mehanički očistiti i osušiti prije nanošenja sljedećeg sloja premaza.

Rok valjanosti

5 godina od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži.

Chromos-Svjetlost d.o.o. / M. Stojanovića 13 / 35257 Lužani
www.chromos-svjetlost.hr / info@chromos-svjetlost.hr

AQUALUX LASUR

transparentni premaz za drvo

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C. U zimskim uvjetima proizvod zaštititi od smrzavanja.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

Opće napomene

Ovisno o svojstvima površine i načinu primjene proizvoda moguća su manja odstupanja u nijansi u odnosu na ton kartu. Nijansu proizvoda prije uporabe obavezno provjeriti na manjoj testnoj površini jer eventualne naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti.

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2//1 | 30.09.2026.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

Chromos-Svjetlost d.o.o. / M. Stojanovića 13 / 35257 Lužani
www.chromos-svjetlost.hr / info@chromos-svjetlost.hr