FIX 52

PATRONE ZA VRUĆE LIJEPLJENJE

Patrone za vruće lijepljenje, koje se upotrebljavaju za lijepljenje, dekoraciju, modeliranje i popravke u kućanstvu. Za lijepljenje drveta, papira, kartona, tkanine, metala, plastike i drugih materijala (nije pogodan za PP, PE, meki PVC i stiropor).



OSOBINE

- Promjer: 11 mm.
- Dužina: 200 mm.
- Univerzalna uporaba.
- Brzo stvrdnjavanje.
- Proziran, elastičan i snažan spoj.

PODRUČJE PRIMJENE

- Za lijepljenje drveta, papira, kartona, tkanine, metala, plastike i drugih materijala.
- Nije pogodan za PP, PE, meki PVC i XPS (stiropor).

TEHNIČKI PODACI

Kemijska osnova	kopolimer etilen - vinilacetat
Boja ljepila/lijepljenog filma	bijelo-transparentna/transparentna
Promjer patrone	≈ 11,5 mm
Dužina	≈ 200 mm
Viskoznost kod 180 °C, ASTM D-3236	7000- 7000 mPas
Točka omekšavanja. R&B: ASTM E-28	87 ± 5 °C
Radna temperatura	180 - 200 °C
Gustoća	≈ 0,98 g/cm^3

UPUTA ZA UPORABU

- Površine za lijepljenje moraju biti čiste, bez prašine i masnoća. Brušenje glatkih površina povećava čvrstoću spoja. Metalne površine se preporučuje prije lijepljenja malo zagrijati. Prije lijepljenja preporučujemo test na materijalu, koji se lijepi.
- Ljepilo pomoću FIX pištolja za vruće lijepljenje nanesite na jednu od površina za lijepljenje i odmah pritisnite površine zajedno.
- Otvoreno vrijeme ljepila ovisi od vrste materijala, temperature i količine ljepila, temperature materijala i radne okoline. Kreće se od 20 - 120 sek., dakle ljepilo se stvrdnjava za manje od 2 minute.
- Upozorenje: Tekuće ljepilo može dosegnuti 200 °C. Opasnost od opeklina.

PAKIRANJE

- 200 g i 1000 g kutija

SKLADIŠTENJE

36 mjeseci u suhom prostoru na temperaturi do 25 °C, odvojeno od izvora topline.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno postupanje, oprema za osobnu zaštitu, kao i informacije o uklanjanju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod vašeg prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo provesti testiranje za svaki slučaj uporabe.

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on
tkk-fix.com