



Tehničke informacije

Capatect SH-Strukturputze

- **Strukturne žbuke vezane silikonskom smolom s mineralnim karakterom.**
- **Hidrofobne, vrlo velika difuzivnost.**

Namjena

Za vanjske premaze na svim nepremazanim žbukama i betonu, kao i na mineralnim i disperzivnim podlogama koje dobro vežu ne pretvaraju se u kredu.

Izvanredno su prikladne za površinski sloj na Capatect povezanim sustavima za toplinsku izolaciju i sustavima žbuka za saniranje.

Capatect SH-Strukturputze su jako difuzivne (visok stupanj otvorenosti za difuziju), a nakon sušenja postaju hidrofobne. Zbog toga posjeduju vrlo malu sklonost prema zaprljanju i na duge staze su otporne na industrijske ispušne plinove i primarni napad mikroorganizama. Ovisno o tehnici i zrnatosti, moguće je postići različite strukture.

Capatect Putzgrund

Capatect SH-Reibputz

Zrnatost: 10 (1 mm)
15 (1,5 mm)
20 (2 mm)
30 (3 mm)
60 (6 mm)

Capatect SH-Rillenputz

Zrnatost: 20 (2 mm)
30 (3 mm)



Veličine pakiranja:

Capatect Putzgrund 7/25 kg

Capatect

SH-Reibputz 10/15/20/30/60 30 kg

Capatect

SH-Rillenputz 20/30 30 kg

Obrada strukturnih žbuka Capatect SH-Strukturputze



Veličine pakiranja:
Capatect Putzgrund
7/25 kg



Veličine pakiranja:
Capatect
SH-Reibputz
10/15/20/30/60:
30 kg

Capatect Putzgrund

Namjena:

Vodorazrijedivo mineralno sredstvo za grundiranje žbuke. Zahvaljujući specijalnoj kombinaciji veziva (ASS = Akrilat-Silikon-Silikat) prikladno za stare Capatect Strukturputze.

Vezivna osnova: ASS = Akrilat-Silikon-Silikat.

Nijansa: Bijela i 12 standardnih tonova boje.

Skladištenje: Na hladnom mjestu bez smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža stabilna 12 mjeseci.

Izrada premaza: Ovisno o upojnosti podloge, nanositi razrijeđeno s ca. 5% vode.

Postupak nanošenja: Četkom ili valjkom.

Najniža temperatura obrade:

Nanošenje pri temperaturi ispod + 5°C (objekt, materijal, zrak) kao i po jarkom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rošenja nije dopušteno. Takvi uvjeti se moraju zadržati najmanje 2 dana nakon nanošenja. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza!

Nijanse:

Bijela	Svijetloplava
Limun žuta	Plava
Tamnožuta	Jorgovan
Staroroza	Ljubičasta
Tamnocrvena	Tamnospredna
Žutozeleno	Tamnospredna
Tamnozeleno	

Nijansiranje: S Primacolor ili Primalon punim bojama i bojama za toniranje na približnu nijansu boje žbuke koja na to dolazi.

Razrijeđivanje: S čistom vodom (max. 5%).

Potrošnja:

Ca. 200–250 g/m² ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge (okvirne vrijednosti, kao informacija, točnu potrošnju utvrditi probnim nanošenjem).

Vrijeme sušenja: Pri + 20° C i 65% relativne vlažnosti zraka ca. 12 sati.

Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja je dulje.

Čišćenje pribora za rad:

Vodom, odmah nakon uporabe.

Capatect SH-Reibputz

Zrnatost: 10 (1 mm)
15 (1,5 mm)
20 (2 mm)
30 (3 mm)
60 (6 mm)

Namjena:

Dekorativna žbuka strukture zrno na zrno slično struganoj žbuci, za fasadne premaze. Prikladna kao površinski premaz na Capatect povezanom sustavu za toplinsku izolaciju (iznimka: Capatect SH-Reibputz 10) i na sustavima žbuka za saniranje.

Vezivna osnova: Emulzija silikonske smole.

Nijansa boje: bijela, na skladištu.

Skladištenje: Na hladnom i bez mraza.

Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

Izrada premaza:

Temeljni sloj: Capatect Putzgrund razrijeđen s max. 5% vode, otprilike u istoj nijansi kao sloj žbuke.

Pokrivni sloj: Capatect SH-Reibputz u željenoj zrnatosti.

Postupak nanošenja: Ako je potrebno, podesiti na konzistenciju za žlicu s max. 3% vode i navući nehrđajućom čeličnom žlicom, razvući do zrnatosti i još dok je mokro utrljati plastičnom žlicom.

Pribor za rad: Nehrđajuća čelična odnosno plastična žlica za gletanje.

Najniža temperatura obrade: Nanošenje pri temperaturi ispod + 5°C (objekt, materijal, zrak)

kao i po jarkom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rošenja nije dopušteno. Takvi uvjeti se moraju zadržati najmanje 2 dana nakon nanošenja. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza!

Nijansiranje: S max. 3% Primasil punih boja i boja za toniranje ili željenu nijansu dati napraviti tvornički. Za sloj žbuke na sustavima toplinske izolacije ne birati nijansu sa svjetlosnom vrijednošću ispod 30.

Razrijeđivanje: Ako je potrebno, podesiti na konzistenciju za obradu s max. 3% vode.

Potrošnja:

Capatect SH-Reibputz 10:

ca. 1,6–1,8 kg/m²

Capatect SH-Reibputz 15:

ca. 2,4–2,6 kg/m²

Capatect SH-Reibputz 20:

ca. 2,9–3,1 kg/m²

Capatect SH-Reibputz 30:

ca. 3,5–3,7 kg/m²

Capatect SH-Reibputz 60:

ca. 5,0–6,0 kg/m²

Potrošnja ovisi o svojstvima podloge (okvirne vrijednosti, nisu zajamčene, točnu potrošnju utvrditi probnim premazom).

Vrijeme sušenja: Pri + 20 °C i 65% rel. vlažnosti zraka između 12 i 24 sata (ovisno o zrnatosti). Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja je dulje.

Čišćenje pribora za rad:

Vodom, odmah nakon uporabe.



Veličine pakiranja:
Capatect
SH-Rillenputz 20/30:
30 kg

Capatect SH-Rillenputz

Zrnatost: 20 (2 mm)
30 (3 mm)

Namjena:

Rustikalna strukturna žbuka sa strukturom izbrazdane žbuke za vanjske površine. Prikladna kao pokrivni sloj za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i na sustavima žbuka za saniranje.

Vezivna osnova:

Emulzija silikonske smole.

Nijansa:

Bijela, sa skladišta.

Skladištenje:

Na hladnom mjestu bez smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža može se skladištiti 12 mjeseci.

Izrada premaza:

Temeljni sloj: Capatect Putzgrund razrijeđena s max. 5% vode, u tonu približnom boji sloja žbuke.

Pokrivni sloj: Capatect SH-Rillenputz u željenoj zrnatosti.

Postupak nanošenja:

Ako je potrebno, podesiti na konzistenciju za žlicu s max. 3% vode i navući nehrđajućom čeličnom žlicom, razvući do zrnatosti i još dok je mokro strukturirati, kružno, vodoravno ili okomito.

Pribor za rad:

Nehrdajuća čelična odnosno plastična žlica za gletanje.

Najniža temperatura obrade:

Nanošenje pri temperaturi ispod + 5°C (objekt, materijal, zrak) kao i po jarkom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rošenja nije dopušteno. Takvi uvjeti se moraju zadržati najmanje 2 dana nakon nanošenja.

Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza!

Nijansiranje:

S max. 3% Primasil punih boja i boja za toniranje. Tamne nijanse dati napraviti tvornički. Za sloj žbuke na sustavima za toplinsku izolaciju ne birati nijansu sa svjetlosnom vrijednošću ispod 30.

Razrjeđivanje:

Ako je potrebno, podesiti na konzistenciju za obradu s max. 3% vode.

Potrošnja:

Capatect SH-Rillenputz 20:
ca. 2,6– 2,8 kg/m²

Capatect SH-Rillenputz 30:
ca. 3,0– 3,2 kg/m²

Potrošnja ovisi o svojstvima podloge (okvirne vrijednosti, kao informacija, točnu potrošnju utvrditi probnim premazom).

Vrijeme sušenja:

Pri + 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka ca. 24 sata. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja je dulje.

Čišćenje pribora za rad:

Vodom, odmah nakon uporabe.

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez prljavštine, tvari koje razgrađuju i suhe.

Novo vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P I c, P II i P III:

Novo žbuke ovisno o vremenu trebaju ostati nepremazane 2-4 tjedna radi boljeg vezivanja. Površine koje se taru odnosno brašnjaju i eventualnu zapečenu površinu odstraniti.

Stare čvrste vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P I c, P II i P III: Jako zaprljane ili algama pokrivene površine snažno očetkati ili očistiti temeljito pod visokim pritiskom.

Mahovina i talozi plijesni:

Mehanički odstraniti, napadnute površine namočiti s protugljivičnim koncentratom pomiješanim s vodom u omjeru 1 : 3. Pustiti da se temeljito osuši.

Žbuke koje se osipaju po površini:

Na suho očetkati i cijelu površinu očistiti vodom. Temeljni premaz s Primasil Grundkonzentrat, pomiješan s vodom 1:1.

Stari premazi mineralnih ili disperzivnih boja:

Čvrste neoštećene i nepohabane stare premaze očistiti na suho ili na mokro. Premaze koji ne drže ili su istrošeni obrusiti odnosno ostrugati, izjetkati ili skinuti pod visokim pritiskom.

Popravci na žbuci:

Kod popravka otvorenih pukotina i oštećenih površina žbuke treba paziti na to da mort za popravljivanje po strukturi i čvrstini odgovara žbuci na kojoj se radi. Popravci žbuke prije premazivanja moraju dobro vezati i biti potpuno suhi.

Savjet: Kod podloga koje se ekstremno osipaju ili su jako istrošene ili izjetkane, prethodno gundirati s Primasil Grundkonzentrat, pomiješanim s vodom 1:1 (Potrošnja ca. 200 do 300 g/m²).

Pozor: Kod uporabe prirodnog pijeska moguća su odstupanja u nijansi boje, pa stoga na prolaznim površinama treba izvoditi obradu samo s materijalom koji ima isti broj proizvoda ili materijale s različitim brojevima treba međusobno izmiješati. Radi izbjegavanja vidljivih spojeva nanositi mokro na mokro u jednom prolazu. Radi očuvanja specijalnih svojstava, Capatect SH-Produkte se ne smiju miješati s drugim proizvodima. Nije prikladno za vodoravne površine izložene trajnom djelovanju vode.

Sigurnosne upute: Ovi proizvodi nisu opasni u smislu zakona o kemikalijama i stoga ne podliježu obvezi označavanja. Molimo vas da kod rukovanja kemijskim proizvodima ipak poštujuete uobičajene mjere opreza i higijene. Čuvati izvan dohvata djece.

Opasni razred prema prop.o prij.i skl. opas. proiz.: otpada.

ADR/RID: otpada.



Odlagati samo ambalažu praznu bez ostataka

Zbrinjavanje otpada:

Deponij za posebni otpad, spaljivanje posebnog otpada. Ne odlagati s kućnim smećem, nego na sabirnim mjestima za problematične materijale. Ne smije dospjeti u kanalizaciju, plodno tlo ili vodene tokove.

Ključ za zbrinjavanje otpada:

57303 (prema ÖNORM S 2100). Potpuno osušeni ostaci proizvoda se mogu deponirati kao građevinska šuta-otpad (Ključ za zbrinjavanje otpada 31409) ili zajedno s kućnim otpadom.

Strukture



Capatect SH-Reibputz 10



Capatect SH-Reibputz 15



Capatect SH-Reibputz 20



Capatect SH-Reibputz 30



Capatect SH-Reibputz 60



Capatect SH-Rillenputz 20



Capatect SH-Rillenputz 30

Tehničke informacije Capatect SH-Strukturputze, Stanje: prosinac 2001

Ove tehničke informacije su sastavljene na osnovu najnovijih saznanja tehnike i naših iskustava. Obzirom na mnoštvo podloga i različitost uvjeta na objektima, sadržaj ovih tehničkih informacija nas ne obvezuje. Kupac/Korisnik je dužan na vlastitu odgovornost utvrditi prikladnost naših proizvoda za predviđenu namjenu u uvjetima koji vladaju na objektu. Tiskanjem novog izdanja, ove tehničke informacije prestaju važiti.

Stručni savjeti

Sve podloge koje se pojavljuju u praksi i način njihove obrade nije mogao biti obuhvaćen u ovom napisu. U težim slučajevima naši će vas savjetnici rado detaljno informirati vezano uz Vaš objekt.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

Fries, Burgholzer & Comp. Baustoffindustrie GesmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstr. 32, Tel. 0 72 62 / 553-0, Fax 0 72 62 / 553-33, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

A-1110 Wien
Tel. 01/76 97 790
Fax 01/76 91 323
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Tel. 0 74 72/64 4 24
Fax 0 74 72/64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4040 Linz
Tel. 0 732/73 2274 - 0
Fax 0 732/73 98 75 - 20
linz@synthesa.at

A-4600 Wels
Tel. 0 72 42/65 826
Fax 0 72 42/65 826 - 42
wels@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Tel. 0 662/85 30 59
Fax 0 662/85 30 59 - 30
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/lbk.
Tel. 052 32/29 29
Fax 0 52 32/29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Tel. 0 55 22/44 6 77
Fax 0 55 22/43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Tel. 0 31 24/25 0 30
Fax 0 31 24/25 0 30-30
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Tel. 0 463/36 6 33
Fax 0 463/36 6 43
klagenfurt@synthesa.at