

Opis: HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH je brzосуšeći sjajan lak koji predstavlja izvrsnu ravnotežu između čvrstoće i elastičnosti. Optimizirana mješavina filtera za zaštitu od UV zračenja povećava njegovu trajnost čime se postiže dugovječan profesionalni završni premaz. Jednostavno se nanosi te postiže otpornost na trošenje i abraziju svega nekoliko sati nakon nanošenja.

Preporučena uporaba: Za primjenu na novom drvu kao i na prethodno lakiranom drvu, izvana i iznutra, iznad vodne linije.

Raspoloživost: Proizvod je dio europskog asortimana za jahte. Lokalna raspoloživost uz potvrdu.

FIZIKALNE KONSTANTE :

Šifra nijanse/Nijansa: 00000 / Proziran
Izgled premaza: visok sjaj
Volumni sadržaj suhe tvari, %: 48 ± 1
Teoretska izdašnost: 19.2 m²/l [769.9 sq.ft./US gallon] - 25 mikrometara
Plamište 39 °C [102.2 °F]
Specifična težina: 0.9 kg/litra [7.7 lb / američki galon]
Suh na dodir: 3 h 20°C
6 h 10°C
Osušite kako bi bilo moguće
brušenje: 24 h 20°C
48 h 10°C
Sadržaj HOS: 408 g/l [3.4 lb / američki galon]
Rok skladištenja: 5 godine 25°C

Navedene fizikalne konstante predstavljaju nominalne podatke prema odobrenim formulacijama HEMPELOVE grupacije.

PODACI O PRIMJENI :

Način nanošenja: Kist/Jastučić za boju
Razrjeđivač (max. vol.): HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Kist/Jastučić za boju): maks.. 20%.
Čišćenje alata: HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111
Potrebna debljina filma, suh: 25 mikrometara [1 mils]
Potrebna debljina filma, mokar: 50 mikrometara [2 mils]
Međupremazni interval, min: 4 h 20°C
8 h 10°C
Međupremazni interval, max: 2 dan(a) 20°C
4 dan(a) 10°C

Mjere sigurnosti: Rukovati s oprezom. Prije i u toku upotrebe potrebno je poštivati sve sigurnosne naljepnice s pakovanja za boju, proučiti HEMPELOVE Sigurnosno-tehničke listove i slijediti sve lokalne i nacionalne propise vezane za sigurnost.

PRIPREMA POVRŠINE:	<p>Priprema: Površine uvijek moraju biti čiste i suhe te na njima ne smije biti ulja. Očistite površinu, odstranite eventualne ostatke ulja i maziva odgovarajućim deterdžentom te izbrusite suhim brusnim papirom. Pažljivo odstranite prašinu slatkom vodom.</p> <p>Novo drvo: Izbrusiti površinu i odstraniti svu prašinu. Suhu, čistu površinu zasiti odgovarajućim sredstvom za zaštitu drva i ostaviti da se osuši. Šperploča: Izbrusiti površinu i odstraniti svu prašinu. Na suhu i čistu površinu nanijeti odgovarajuću impregnaciju za drvo. Tikovina: Površinu trebata temeljito odmastiti odgovarajućim odmašćivačem. Prethodno lakirano drvo s oštećenjima: Možda će biti potreban tretman sredstvom za drvo. Prethodno lakirano drvo: Površinu izbrusiti, očistiti i ostaviti da se osuši.</p>
NANOŠENJE PROIZVODA:	<p>Metoda: Nanijeti prvi premaz proizvoda razrijeđenog specificiranim sredstvom HEMPEL'S THINNER: maks.. 20%. Nanijeti drugi premaz razrijeđenog proizvoda: maks.. 10%. Naposljetku nanesite 3 premaza proizvoda. Prema potrebi dodajte razrjeđivač kako biste potpomogli u nanošenju. Kako biste postigli glatku površinu, preporučujemo brušenje između premaza (radi uklanjanja prašine). Prethodno lakirano drvo: Nanijeti 3 premaza proizvoda.</p>
UVJETI NANOŠENJA :	<p>U trenutku nanošenja površina mora biti potpuno čista i suha, s temperaturom iznad rosišta, kako bi se spriječila kondenzacija. Sadržaj vlage u drvu ne smije prelaziti: 16%. Nemojte nanositi na mjestu izloženom izravnom sunčevom zračenju. U skućenom prostoru osigurati odgovarajuću ventilaciju u toku nanošenja i sušenja. Lakiranje se treba dovršiti 4-6 sat(a/i) 20°C, 8-12 sat(a/i) 10°C, najkasnije prije pojave rose.</p>
PREPORUČENI DETERDŽENT :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
PRETHODNI PREMAZ:	HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362 (za novo drvo) HEMPEL'S SEALER 05991 (za šperploču)
SLJEDEĆI PREMAZ:	Ne postoji.
NAPOMENE:	Proizvod se može nanositi raspršivačem. Za više informacija obratite se HEMPEL.
Zamješavanje:	Amonijačna voda može dovesti do promjene nijanse na hrastovini, mahagoniju i tikovini.
Debljine filma/razrjeđivanje:	Prije upotrebe dobro promiješati proizvod..
Uvjeti skladištenja:	Ovisno o namjeni i području primjene, može se specificirati i u nekoj drugoj debljini filma od one koja je navedena. To će izmijeniti vrijednost koja je dana za izdašnost i može utjecati na sušivost i međupremazni interval. Razrjeđivanje i dalje održavajte na minimumu kako biste osigurali postizanje ispravne debljine filma. Količina razrjeđivača ovisi o uvjetima nanošenja: temperaturi, ventilaciji i podlozi.
Nanošenje sljedećeg premaza:	Treba izbjegavati izlaganje zraku i oscilirajućim temperaturama. Izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima. Skladištiti na sljedećim temperaturama: 5°C - 35°C.
Nota:	U slučaju prekoračenja maksimalnog međupremaznog intervala očistiti slatkom vodom i ostaviti da se osuši. Prije ponovnog nanošenja lagano izbrusiti i odstraniti svu prašinu.
Izdano:	Ako je površina onečišćena uljem i zagađivačima, temeljito ih odstraniti pomoću odgovarajućeg deterdženta, površinu isprati slatkom vodom i ostaviti da se osuši. Prije ponovnog nanošenja lagano izbrusiti i odstraniti svu prašinu.
	HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH 02080
	HEMPEL A/S
	020800000

Ovi Podaci o proizvodu dokidaju ranija izdanja.

Za objašnjenja, definiciju i opseg vidi Pojašnjenja podataka o proizvodu na www.hempel.hr.

Podaci, specifikacije, upute i preporuke koje su dane u ovim tehničkim podacima o proizvodu predstavljaju samo rezultate ispitivanja ili iskustvo dobiveno pod strogo kontroliranim ili posebno definiranim uvjetima.

Njihovu preciznost, cjelovitost i prikladnost u stvarnim uvjetima primjene za koju je proizvod namijenjen slijedom ovih Tehničkih podataka trebaju odrediti isključivo Kupac i/ili Korisnik.

Proizvod se isporučuje i sva tehnička pomoć pruža se pod HEMPELOVIM OPĆIM UVJETIMA PRODAJE, ISPORUKE I TEHNIČKOG SERVISA, osim u slučaju da to nije drukčije izričito dogovoreno u pisanom obliku.

Proizvođač i Prodavalac odriče a Kupac i/ili Korisnik odbacuje bilo koju reklamaciju koja se odnosi na bilo koju odgovornost koja uključuje ali se ne ograničava na nemar, izuzev ako se ne radi o onome što je izraženo u spomenutim OPĆIM UVJETIMA vezano za bilo koje rezultate, štetu ili izravni ili posljedični gubitak ili štetu koja proizlazi iz upotrebe Proizvoda u skladu sa preporukama koje su navedene u gornjem tekstu, na poledini ili u nekom drugom obliku.

Podaci o proizvodu podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti te postaju ništetni pet godina nakon njihovog izdavanja.