


Polykit Classic

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

Opis

Dvokomponentni, poliesterski kit univerzalne primjene odličnih svojstava brušenja, namijenjen za popunjavanje udubljenja i površinskih nepravilnosti karoserije od čelika, pocinčanog čelika i aluminija.



100 Polykit Classic

2 Putty / Bodyfiller Hardener



Vrijeme nanošenja:

4-6 minuta na 20°C




20-25 minuta na 20°C



Završno brušenje fillera sa P180 - P220



Završno brušenje rubova sa P320 - P400



Naslojavanje sa svim Sikkens pripremnim proizvodima

Osim vodobaznih proizvoda.



Koristiti zaštitnu masku

Akzo Nobel Car Refinishes preporuča korištenje maske sa svježim dovodom zraka.

Polykit Classic

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

Read complete TDS for detailed product information



Polykit Classic

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

Opis

Dvokomponentni, poliesterski kit univerzalne primjene odličnih svojstava brušenja, namijenjen za popunjavanje udubljenja i površinskih nepravilnosti karoserije od čelika, pocinčanog čelika i aluminija.

Priprema



Odstraniti svu površinsku nečistoću prije brušenja koristeći odgovarajući čistač za površinu.

Prethodno očistiti površinu s toplom vodom i deterdžentom te dobro isprati sa čistom vodom.



Odstraniti postojeći sloj i obrusiti do gole podloge koristeći P180 - P220 kao završno brušenje.

Za detaljne upute vidi TIS S8.06.02



Odstraniti svu nečistoću koristeći odgovarajući čistač za površinu.

Podloge

Čelik
Aluminij
Pocinčani čelik
Stvrdnjeni Primer Surfacer EP II, maksimalno 25.4µm.
Polyesterski laminati


Proizvod i dodaci

Polykit Classic
Putty / Bodyfiller Hardener

Sirovinski sastav

Polykit Classic: Polyester resins
Hardener: Peroxide

Omjer miješanja



100 Polykit Classic
dijelova
2
dijela Bodyfiller hardener

Dobro izmiješati tako da se dobije jednolična boja smjese.

*Izbjegavati nastajanje mjehurića pri miješanju.
Miješati točan težinski dio s vagom.*



Polykit Classic

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU



Polykit Classic

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

Vijek trajanja smjese

4-6 minute na 20°C.

Primjena-postupak



Nanijeti polyester bodyfiller na голу podlogu držeći lopaticu pod kutem od 60° .
Izbjegavati debele rubove bodyfillera.

- Ne nanostiti Polykit Classic direktno na završne slojeve ili direktno na slojeve koji sadrže Washprimer.
- Kada se zahtijeva najveća zaštita od korozije nanosi se preko Primer Surfacer EP II.
- Radna temperatura između 15°C-35°C.

Sušenje



Spremno za brušenje nakon 20-25 minuta na 20°C.
Kod ubrzanog sušenja, može se brusiti nakon 10 minuta na 40°C.



Sušenje Infra grijalicom: Spremno za brušenje nakon 4 minute.
Sušiti Infra grijalicom **niske** snage i na udaljenosti 50-70 cm.
Temperatura ne smije prijeći 90°C.

Za dodatne informacije za sušenje Infra grijalicom vidi TIS S9.01.01

Brušenje



P80 - P120 - P220.
Slijediti upute za brušenje.



P220 - P320 (P400 za male fleke).
Paziti da se uklone sve ogrebotine nastale brušenjem.



Odstraniti svu nečistoću prije nanošenja fillera/surfacera koristeći odgovarajući čistač za površinu.
Gdje je vidljiv bodyfiller, izbjegavati kontakt s vodom (s npr. vodobaznim degreaserom).

Polykit Classic

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

Naslojavanje

Svim Sikkens pripremnim proizvodima osim vodobaznih proizvoda.

Čišćenje alata

Oprati alat odman nakon upotebe sa Sikkens otapalom ili razrjeđivačem na bazi otapala za pranje pištolja.

HOS

2004/42/II(b)(250)45

EU sadržaj HOS-a (kategorija proizvoda: IIB. b) je max. 250 g/litra.

HOS sadržaj za ovaj proizvod iznosi max. 45 g/litra.

Skladištenje

Vijek trajanja proizvoda je određen ako se skladišti neotvoren na 20°C.

Izbjegavati velika temperaturna odstupanja.

o *Vijek trajanja proizvoda vidi u TIS S9.01.02*

AkzoNobel Car Refinish bv.

Adress: Rijkssstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

Samo za profesionalnu upotrebu

VAŽNA NAPOMENA: informacije u ovom listu nemaju namjeru biti posve iscrpne, svaka osoba koja ovaj proizvod koristi za neku svrhu drugačiju od onih specificiranih u ovom listu, a bez naše prethodne pismene suglasnosti – radi to na vlastiti rizik. Svi savjeti i svjedočanstva o proizvodu, bilo u ovom listu ili negdje drugdje sukladni su našem najboljem znanju, ali mi nemamo nadzora nad uvjetima kao i mnogim drugim faktorima koji mogu utjecati na upotrebu i primjenu proizvoda. Stoga ako mi ne damo posebno pismeno odobrenje, mi ne prihvaćamo odgovornost za kvalitet proizvoda ili za gubitke ili oštećenja nastala njegovom uporabom. Svi isporučeni proizvodi i tehnički savjeti pripadaju našim standardnim uvjetima prodaje. Kopiju ove dokumentacije možete zatražiti i preporučujemo je pažljivo proučiti. Informacije sadržane u ovom listu podložne su promjenama u skladu s iskustvom i politikom našeg stalnog razvoja. Na odgovornosti je korisnika da provjeri odgovaraju li podatci u ovom listu aktualnom proizvodu.

Head Office

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Rijkssstraatweg 31, P.O. Box 3, Sassenheim, The Netherlands, www.sikkenscr.com

