


sikkens

Spotprimer spray

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

Opis

Brzo sušeći, univerzalni primer u sprayu pogodan za popravak malih fleka.
Za upotrebu u autoreparaturi, postoji bijeli, crni, srednje sivi, sivi crveni, žuti, zeleni i plavi.




Spremno za upotrebu




Dobro protresti prije upotrebe

Tresti nekoliko minuta sve dok se ne izgubi zvuk kuglice za miješanje



Udaljenost za špricanje

Približno 12-18 cm




Nanijeti 2-3 sloja



Okrenuti dozu naopačke i isprazniti mlaznicu nakon upotrebe

Ovako se mlaznica pravilno očisti.



Izvetravanje između slojeva :

5-10 minuta na 20°C



30 minuta na 20°C


15 minuta na 60°C

Obrusiti Sikkens Spotprimer prije nanošenja završnog sloja.



Završno brušenje: P500

Vidi TIS S8.06.01



Naslojavanje sa svim Sikkens završnim slojevima



Korisiti zaštitnu masku

Akzo Nobel Car Refinishes preporuča korištenje maske s dovodom svježeg zraka.

sikkens

Spotprimer spray

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

Opis

Brzo sušeći, univerzalni primer u sprayu pogodan za popravak malih fleka.
Za upotrebu u autoreparaturi, postoji bijeli, crni, srednje sivi, sivi crveni, žuti, zeleni i plavi.

Podloge

Primjena na obrušenu podlogu od:
Čelika
Postojeći završni slojevi
Sikkens Washprimeri i Washfilleri
Sikkens Surfaceri

Polyester laminati
Polyester bodyfilleri
Sikkens Polysurfacer
Primer Surfacer EP II

Proizvod i dodaci

Aerosol Spotprimer

Sirovinski sastav

Osušene smole; bez CFK !

Priprema podloge



Odstraniti svu nečistoću prije brušenja koristeći odgovarajući čistač podloge.
Prethodno oprati površinu s toplom vodom i deterdžentom te dobro isprati sa čistom vodom.




Završno brušenje P220 - P320
Vidi TIS S8.06.02. za postupak brušenja.




Odstraniti svu nečistoću prije nanošenja fillera/surfacera koristeći odgovarajući čistač za podlogu.
Gdje je bodyfiller vidljiv, izbjegavati dodir s vodom (npr. s vodobaznim degreaserom).


Postupak nanošenja



Udaljenost za nanošenje 12-18 cm i nanijeti 2-3 lagana sloja.
Temperatura rada između 15°C-35°C.
Maksimalna relativna vlažnost : 75 %.
Spotprimer je namijenjen samo za male fleke!



Nakon upotrebe, okrenuti dozu naopačke i isprazniti mlaznicu 2-3 sekunde.
Time se očisti mlaznica za novo korištenje.



Izvetravanje 5-10 minuta između slojeva na 20°C.

sikkens

Spotprimer spray

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

Debljina sloja

Kod navedenog načina upotrebe: 20-30µm

Sušenje



30 minuta na 20°C.


15 minuta na 60°C.

Sikkens Spotprimer mora biti obrušen nakon izvjetravanja sa P500 na suho ili sa P1000 na mokro prije nanošenja završnog sloja.



Čišćenje podloge: odstraniti svu nečistoću prije nanošenja završnog sloja koristeći odgovarajući čistač za podlogu.

Naslojavanje



Sa svim Sikkens topcoats (završnim slojevima).

Potrošnja

Potrošnja ovisi o nekoliko faktora kao što su oblik objekta, hrapavost površine, način rada i radni uvjeti.

HOS

EU sadržaj HOS-a iznosi maks. (kategorija proizvoda: IIB. e) 840 g/litra.
HOS sadržaj za ovaj proizvod je max. 680 g/litra.

Skladištenje

Vijek trajanja proizvoda određen je ako se skladišti neotvoren na temperature 20°C.
Izbjegavati velika temperaturna odstupanja.

o **Vijek trajanja proizvoda vidi u TIS S9.01.02**

Akzo Nobel Car Refinish bv.

Adress: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

VAŽNA NAPOMENA: informacije u ovom listu nemaju namjeru biti posve iscrpne, svaka osoba koja ovaj proizvod koristi za neku svrhu drugačiju od onih specificiranih u ovom listu, a bez naše prethodne pismene suglasnosti – radi to na vlastiti rizik. Svi savjeti i svjedočanstva o proizvodu, bilo u ovom listu ili negdje drugdje sukladni su našem najboljem znanju, ali mi nemamo nadzora nad uvjetima kao i mnogim drugim faktorima koji mogu utjecati na upotrebu i primjenu proizvoda. Stoga ako mi ne damo posebno pismeno odobrenje, mi ne prihvaćamo odgovornost za kvalitet proizvoda ili za gubitke ili oštećenja nastala njegovom uporabom. Svi isporučeni proizvodi i tehnički savjeti pripadaju našim standardnim uvjetima prodaje. Kopiju ove dokumentacije možete zatražiti i preporučujemo je pažljivo proučiti. Informacije sadržane u ovom listu podložne su promjenama u skladu s iskustvom i politikom našeg stalnog razvoja. Na odgovornosti je korisnika da provjeri odgovaraju li podatci u ovom listu aktualnom proizvodu.

Head Office

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com



sikkens

Spotprimer spray

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU