

AmphiSilan Tiefgrund LF

Specijalno sredstvo za grundiranje s hidrofobirajućim djelovanjem, za vanjske radove.



Opis proizvoda

Primjena	Temeljni premaz koji učvršćuje i izjednačava podlogu na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju i zidovima od pješčenjaka, a sredstvo je isto tako idealno i za primjenu u sklopu ThermoSan sistema.
Svojstva materijala	Slabi miris, bez otapala, neškodljiv za okoliš, hidrofobirajuće djelovanje, gotov za obradu, lako se obrađuje.
Osnova materijala	Kombinacija polisiloxana i specijalne umjetne disperzije.
Pakiranje/Veličina pakiranja	10 l
Skladištenje	Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.
Tehnički podaci	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gustoća: 1,0 g/cm³

Primjena

Prikladne podlove	Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.
Priprema podlove	Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podlove i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podlove i njihova priprema".
Način primjene	AmphiSilan Tiefgrund LF se može nanositi uobičajenim alatima i uređajima za nanošenje (kist/četka, valjak, prskalica). Može se nanositi i Airless uređajima.
Airless nanošenje:	
Sapnica: 0,029"	
Pritisak prskanja: 50 bar	
Kut prskanja: 60°	
Sistem nanošenja na površinu	<p>Na normalno upojnim podlogama jedan premaz, nerazrjeđen. Na jako upojnim površinama jednom nerazrjeđen, ali zasićeno namočeno.</p> <p>Na temeljnog premazu se ne smije stvarati zatvoreni, sjajni film.</p> <p>Dodavanjem najviše 10% AmphiSilan Tiefgrund LF u ThermoSan. U mnogim slučajevima nije potreban dodatni temeljni premaz u ovom sistemu (obratiti pažnju na tehničke informacije br. 156).</p>
Potrošnja	Ca. 150–250 ml/m ² ovisno o stanju i svojstvima podlove. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +5°C za okolini zrak i podlogu.



Vrijeme sušenja	Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka se može premazivati nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produljuje se vrijeme sušenja.
Čišćenje alata	Alat i uređaje za rad oprati vodom odmah nakon uporabe.
Zabilješka	AmphiSilan Tiefgrund LF nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Podnošljivost sa drugim materijalima: Kako bi se očuvala specifična svojstva, AmphiSilan Tiefgrund LF se ne smije miješati ili razrjeđivati da drugim materijalima.

savjet

Obratiti pažnju	Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Za vrijeme prskanja nositi odgovarajuću zaštitnu masku za dišni sustav. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, vodene tokove ili plodno tlo.
Odlaganje	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
HOS kategorija i granična vrijednost:	A(h): 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži < 1 g/l
Kod proizvoda boja i lakova	M-GF01
Detaljniji podaci	Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Tehnička podrška	U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 145 · Stanje: Svibanj 2012

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88