

# CapaSol LF

Vodorazrjedivo, specijalno sredstvo za grundiranje bez otapala, za vanjske i unutarnje radove.



## Opis proizvoda

Primjena	CapaSol LF je specijalno nepigmentirano sredstvo za grundiranje na akrilnoj bazi, velike moći prodiranja, za izjednačavanje vanjskih i unutarnjih čvrstih mineralnih podloga koje jako ili neravnomjerno upijaju. CapaSol LF je pritom izvanredno prikladan za obradu poroznih upojnih podloga kao što su žbuke, gips-kartonske ploče, nepečena cigla, unutarnje površine od porobetona i zidovi od vapnenačkog pješčenjaka. Kompaktne glatke površine kao što su čista gips žbuka ili gipsane gradevinske ploče se grundiraju sa Caparol-Tiefgrund TB ili Caparol-Haftgrund.
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ugodan miris</li> <li>■ velika moć prodiranja u podlogu</li> <li>■ lako se obrađuje</li> <li>■ učvršćuje podlogu</li> </ul>
Osnova materijala	Modificirana, vodena disperzija.
Pakiranje/Veličina pakiranja	10 l, 20 l
Skladištenje	Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.
Tehnički podaci	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gustoća: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>

## Primjena

Prikladne podloge	Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.
Priprema podloge	Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".
Razrjeđivanje	Ako je potrebno, sa vodom u omjeru do 2 : 1.
Sistem nanošenja na površinu	Ovisno o upojnosti podloge nerazrjeđen odnosno razrjeđen sa 1 dijelom vode, do potpunog zasićenja podloge, a u slučaju potrebe dobro utrljati četkom ili kistom mokro na mokro. Na jako upojnim podlogama CapaSol LF se može razrjeđiti s najviše 10% vode. Na slabo upojnim unutarnjim površinama CapaSol LF se može razrjeđiti sa 2 dijela vode. Nanošenje valjkom ili prskalicom je moguće samo na površinama koje treba normalno grundirati radi boljeg vezanja premaza koji nakon toga slijede. Grundiranjem ne smjeti nastati nepropusni, sjajni film.
Potrošnja	Ovisno o postupku rada, stupnju razrjeđenosti i upojnosti podloge ca. 50–200 ml/m <sup>2</sup> . Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.



Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Vrijeme sušenja

Alat

Zabilješka

**Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:**  
+5°C za okolni zrak i podlogu.

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka može se dalje obradivati nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produljuje se vrijeme sušenja.

Zasićenim nanošenjem i utrljavanjem kistom ili četkom se postiže potpuna djelotvornost i učvršćivanje podloge. Valjak i prskalice pod pritiskom su manje prikladne. Međutim, moguće je i nanošenje Airless uređajima.

**Airless nanošenje:**

Kut prskanja: 60°  
Sapnica: 0,029"  
Pritisak prskanja: 50 bar

Uređaje za rad očistiti vodom odmah nakon uporabe.

CapaSol LF nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

## savjet

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece.

Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.

Kod nanošenja prskalicom ne udisati maglicu od prskanja.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala mogu se odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrđnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

Kod proizvoda boja i lakova

A(h): 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. < 1 g/l

M-GF01

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.

Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15

tel: 01/3373-731

fax: 01/3373-733

mail: info@caparol.hr

Više informacija: [www.caparol.hr](http://www.caparol.hr)

## Tehničke informacije br. 654 · Stanje: Svibanj 2012

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88