

CapaSol LF Konzentrat

Vodorazrjedivo, nepigmentirano koncentrirano specijalno sredstvo za grundiranje, za vanjske i unutarnje radove.



Opis proizvoda

Primjena	Specijalno sredstvo za grundiranje za izjednačavanje čvrstih, poroznih podloga koje upijaju jako ili neravnomjerno. Izvanredno prikladno za obradu poroznih, upojnih podloga poput žbuke, nepečene opeke, porobetona, prirodnog kamena i gips-kartonskih ploča kao i betona, lakog betona, Disbocret mortova i masa za izravnavanje koje sadrže cement, cementnih i anhidritnih estriha. Sve kompaktne, glatke površine poput starih premaza ili građevinskih elemenata od čistog gipsa trebalo bi grundirati s Caparol Tiefgrund TB, CapaGrund Universal ili Caparol Haftgrund, već prema stanju i svojstvima podlage.
Svojstva materijala	Razrjeđuje se vodom, jaki koncentrat, bez otapala, slabi miris, velika izdašnost.
Osnova materijala	Modificirana, vodenasta disperzija umjetnih smola.
Pakiranje/Veličina pakiranja	10 l, 1 l
Skladištenje	Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 1,0 g/cm ³

Primjena

Prikladne podlage	Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.
Priprema podlage	Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podlage i pripremu tih podloga obratite pažnju na Tehničke informacije br. 650 "Podlage i njihova priprema".
Razrjeđivanje	Vodom
Sistem nanošenja na površinu	Na normalno upojnim podlogama CapaSol LF Konzentrat razrijediti sa 3–4 dijela vode. Za grundiranje jako upojnih površina CapaSol LF Konzentrat razrijediti sa 4–5 dijelova vode i prema potrebi nanositi mokro na mokro do potpunog zasićenja. U većini slučajeva je dovoljno jedno grundiranje. Za grundiranje betona, lakog betona, Disbocret mortova i masa koje sadrže cement, cementnog i anhidritnog estriha, CapaSol LF Konzentrat razrijediti sa 2 dijela vode. Grundiranjem ne smije nastati nepropusni, sjajni film.
Potrošnja	Ovisno o namjeni kao i upojnosti i stanju podlage između ca. 50–200 ml/m ² . Točnu potrošnju i stupanj razrjeđenosti odrediti probnim premazivanjem na objektu.
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +5 °C za okolini zrak i podlogu.



Vrijeme sušenja	Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka može se dalje obrađivati nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produžuje se vrijeme sušenja.
Alat	Zasićenim nanošenjem i utrljavanjem kistom ili četkom postiže se potpuna djelotvornost i učvršćivanje podloge. Valjak i prskalice pod pritiskom su manje prikladne. Također, moguće je nanošenje i Airless uređajima. Airless nanošenje: Kut prskanja: 60° Sapnica: 0,029" Pritisak prskanja: 50 bar.
Zabilješka	Uređaje za rad očistiti vodom odmah nakon uporabe. CapaSol LF Konzentrat nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

savjet

Obratiti pažnju	Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Ne udisati pare/aerosol. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.
Odlaganje	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrduće boje ili kao kućno smeće.
HOS kategorija i granična vrijednost:	A(h): 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. < 1 g/l
Kod proizvoda boja i lakova	M-GF01
Tehnička podrška	U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 655 - Stanje: Svibanj 2012

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88