

Capaplex

Vodorazrjedivi specijalni temeljni premaz za unutarnje i vanjske površine, te kao zaštitni premaz za tapete u unutarnjim prostorima.



Opis proizvoda

Primjena

Capaplex je vodorazrjedivo, transparentno disperzivno sredstvo za grundiranje namijenjeno za izjednačavanje upojnosti čvrstih, nosivih podloga, jako ili nejednoliko upojnih. Posebno pogodno za porobeton. Grundiranje sa Capaplexom produljuje vrijeme sušenja (otvoreno vrijeme) na površinama premazanima uljnim bojama. Također pogodan kao transparentni premaz oporan na pranje koji ne žuti, za tapete.

Svojstva materijala

- otporan na atmosferilije
- razrjeđuje se vodom
- neškodljiv za okoliš, slabog mirisa
- učvršćuje podlogu
- transparentan nakon sušenja
- ne žuti

Osnova materijala

Modificirana vodena disperzija umjetnih smola.

Pakiranje/Veličina pakiranja

1 l, 5 l, 10 l

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min godinu dana.

Tehnički podaci

- Gustoća: ca. 1,0 g/cm³

unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2
+	+	+	+	+
(-) nije pogodan / (○) ograničeno pogodan / (+) pogodan				

Primjena

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Razrjeđivanje

Isključivo vodom.



Sistem nanošenja na površinu

Na normalno upojnim podlogama nanijeti Capaplex razrijeđen sa 1–2 dijela vode.
Za grundiranje jako upojnih površina nanijeti Capaplex razrijeđen sa 3–4 dijela vode u dva nanosa.
Kod nepremazanog porobetona nanijeti Capaplex razrijeđen sa 3 dijela vode.

Za postizanja svilenkasto mat površine ili kod završnog premazivanja tapeta u unutarnjim prostorima nanijeti Capaplex razrijeđen sa 1–2 dijela vode, za mat izgled Capaplex razrijeđen sa 4 dijela vode, a za svilenkasto-sjajni izgled nanijeti nerazrijeđeno.
Za doradu boja na bazi ljepila dodati ca. 5 % Capaplex.

Može doći do djelomičnog otapanja tiska na tapetama te je zbog toga uvijek potrebna izrada probnog premaza.

Potrošnja

Ca. 50-200 ml/m², ovisno o stanju i svojstvima podloge te načinu nanošenja.
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:

+5 °C za okolni zrak i podlogu.

Pri 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka može se dalje obrađivati najranije nakon 12 sati.
Pri nižim temperaturama i većim vlažnostima zraka odgovarajuće dulje.

Vrijeme sušenja

Može se nanositi kistom/četkom, valjkom ili špricanjem.

Airless nanošenje:

Kut špricanja: 60°
Dizna: 0,029"
SPritisak: 50 bara

Čišćenje alata

Alat očisti odmah nakon uporabe sapunom i vodom.

Zabilješka

Capaplex nije pogodan za horizontalne površine koje su izložene vodi i vlazi.

Podnošljivost:

Može se premazivati sa svim Caparol disperzivnim bojama.

Upute

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka.

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrđnute boje ili kao kućno smeće.

A/h: 30 g/l; max. 5 g/l

M-GF01

Polivinilacetatna disperzija, voda, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, sredstvo za konzerviranje

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.

Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Tehnička podrška

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15

tel: 01/3373-731

fax: 01/3373-733

mail: info@caparol.hr

Više informacija: www.caparol.hr

HOS kategorija i granična vrijednost:

Kod proizvoda boja i lakova

Deklaracija sadržaja

Tehnička podrška

Služba za korisnike

Tehničke informacije br. 656 · Stanje: Studeni 2014

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88