

Cap-elast

Vrhunski plasto-elastični sustav premazivanja za saniranje pukotina na fasadnoj žbuci i betonskim površinama.



Opis proizvoda

Primjena

Za premaze otporne na vremenske utjecaje, na ispučanim žbukanim fasadama i betonskim površinama, kao i za zaštitu od utjecaja okoliša i agresivnih sastojaka iz zraka.

Svojstva materijala

- razrjeđuje se vodom, ekološki, slabog mirisa
- otporan na vremenske utjecaje
- CO₂-zaštita – sd CO₂ > 50 m
- plasto-elastičan, premošćuje pukotine, vrhunska pokrivnost
- izjednačavanje podloge
- otporan na alkalne tvari, ne saponificira
- **Cap-elast Phase 1:** vlaknima ojačana, plasto-elastična, pigmentirana masa za međupremaze i umetanje mrežice.
- **Cap-elast Phase 2:** plasto-elastični pokriveni premaz u bijeloj boji.
- **Cap-elast Phase 2-W:** plasto-elastična pokrivena boja sa fungicidnim i algicidnim djelovanjem za premaze na fasadnim površinama napadnutim ili ugroženim od pljesni, mahovina ili algi.
- **Cap-elast Riss-Spachtel:** plasto-elastična masa za nanošenje lopaticom, za zapunjavanje pukotina u žbuci i zidovima.
- **Cap-elast Faserpaste:** vlaknima ojačana plasto-elastična masa za nanošenje lopaticom, namijenjena za izravnavanje neravnih podloga prije nanošenja Cap-elast premaza.

Osnova materijala

Disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

■ Standardna roba

Cap-elast Phase 1: 12,5 l
 Cap-elast Phase 2: 12,5 l
 Cap-elast Phase 2-W: 12,5 l
 Cap-elast Riss-Spachtel: 1 kg, 1,5 kg, 10 kg
 Cap-elast Faserpaste: 5 kg

■ ColorExpress: Cap-elast Phase 2: 12,5 l



Nijanse

■ Cap-elast Phase 1: Weiß

Nijansiranje sa max. 10 % AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben ili CaparolColor Vollton- und Abtönfarben. Za postizanje optički ravnomjernih površina Cap-elast Phase 1 se mora tonirati u nijansi približnoj završnom sloju. U ColorExpress sustavu moguće strojno nijansiranje prema svim ton kartama, do svjetlosne granice ca. 70.

■ Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W: Weiß

Nijansiranje sa max. 10 % AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben ili CaparolColor Vollton- und Abtönfarben. Kod samostalnog nijansiranja svu potrebnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi.

U ColorExpress sustavu moguće strojno nijansiranje prema svim ton kartama. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).

Blještave, intenzivne nijanse u nekim okolnostima mogu imati manju pokrivnu moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sličnom pokrivnom, na bijeloj boji baziranom, pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban drugi pokrivni premaz.

■ Cap-elast Faserpaste: Weiß

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:

Cap-elast Phase 2 i Phase 2-W: Klasa: A Grupa: 1–3, ovisno o nijansi

Stupanj sjaja

■ Cap-elast Phase 2 i Phase 2-W: Svilenkasto mat, G₂

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Skladištenje

Karakteristike prema DIN EN 1062

■ Maksimalna veličina čestica:

Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W: < 100 µm, S₁

■ Gustoća:

■ Cap-elast Phase 1: ca. 1,2 g/cm³

■ Cap-elast Phase 2: ca. 1,3 g/cm³

■ Cap-elast Phase 2-W: ca. 1,3 g/cm³

■ Cap-elast Riss-Schachtel: ca. 1,75 g/cm³

■ Cap-elast Faserpaste: ca. 1,1 g/cm³

■ Debljina suhog filma:

Cap-elast Phase 2 i Phase 2-W: 100–200 µm, E₃

■ Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja s_d H₂O:

Cap-elast Phase 2 i Phase 2-W: (s_d-vrijednost): ≥ 0,14 - < 1,4 m (srednja), V₂

■ Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja s_d CO₂:

Cap-elast Phase 2 i Phase 2-W: > 50 m, C₁

■ Stopa propusnosti vode:

Cap-elast Phase 2 i Phase 2-W: (w-vrijednost): ≤ 0,1 [kg/(m² · h^{0,5})] (niska), W₃

■ Klasa prekrivanja pukotina:

Vidjeti vrste pukotina i opis odgovarajuće obrade u dalnjem tekstu. Usljed nijansiranja moguća su odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Pogodno prema Cap-elast Faserpaste, Phase 1, Phase 2 i Phase 2-W

Tehničkoj informaciji br. 606
Definiranje područja primjene

unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2
–	–	–	+	+
(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno				

Cap-elast Riss-Schachtel

unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2
–	–	–	+	+
(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno				

Primjena

Uvod

Različite vrste pukotina i njihova obrada sa Cap-elast

Kod finih površinskih pukotina kao i kod pukotina koje opadaju i suše se na žbuci ili betonu: Jednostavno armiranje	Kod finih pukotina u ljušci žbuke ili u betonu: Lagano armiranje	Kod pukotina na starim i oštećenim fugama kao i površinskih pukotina u lakom betonu: Teško armiranje
		
Sastav premaza: Jednostavno armiranje: Temeljni premaz: Dupa-grund ili CapaGrund Universal, ovisno o podlozi.* Međupremaz: Cap-elast Phase 2 ili Cap-elast Phase 2-W. Minimalna potrošnja: 230 ml/m ² . Završni premaz: Cap-elast Phase 2 ili Cap-elast Phase 2-W nerazrijeden. Najmanja potrošnja: 230 ml/m ² . Premoštavanje pukotina prema DIN EN 1062 Klasa A1 (> 100 µm) pri 23 °C.	Sastav premaza: Lagano armiranje: Temeljni premaz: Dupa-grund ili CapaGrund Universal, ovisno o podlozi.* Međupremaz: Cap-elast Phase 1, nerazrijeden, nijansiran prema završnom sloju. Najmanja potrošnja: 500 ml/m ² . Završni premaz: Cap-elast Phase 2 ili Cap-elast Phase 2-W nerazrijeden. Najmanja potrošnja: 230 ml/m ² . Premoštavanje pukotina prema DIN EN 1062 Klasa A4 (> 1250 µm) pri 23 °C.	Sastav premaza: Teško armiranje: Temeljni premaz: Dupa-grund ili CapaGrund Universal, ovisno o podlozi.* Prvi međupremaz: Cap-elast Phase 1, nerazrijeden. Najmanja potrošnja: 500 ml/m ² . Drugi međupremaz: Cap-elast Phase 1, nerazrijeden, nijansiran prema završnom sloju. Najmanja potrošnja: 500 ml/m ² . Završni premaz: Cap-elast Phase 2 ili Cap-elast Phase 2-W nerazrijeden. Najmanja potrošnja: 230 ml/m ² . Premoštavanje pukotina prema DIN EN 1062 Klasa A4 (> 1250 µm) pri 23 °C.

Različite vrste pukotina i njihova obrada sa Cap-elast

Kod pojedinačnih pukotina koje su posljedica gradnje:

Na glatkim površinama

Prugasto armiranje



Kod opsežnih pukotina koje su posljedica gradnje:

Na glatkim površinama

Armiranje mrežicom

**Prethodna obrada:**

Pukotinu od gradnje proširiti u obliku slova "U" u dubinu i širinu od 1 cm, temeljito odprašiti i obilno grundirati sa Dupa-grund, da upije. Pukotinu po površini obilno zapuniti sa Cap-elast Riß-Spachtel, izravnati sa strukturu i pustiti da se dobro prosuši.

Sastav premaza:

Temeljni premaz cijele površine sa Dupagrund ili CapaGrund Universal, ovisno o podlozi.*

Prugasto armiranje na glatkim površinama: Preko zapunjene pukotine u širini od najmanje 30 cm obilno nainjeti Cap-elast Phase 1 i u još mokri materijal umetnuti mrežicu 10/10 bez presavijanja, u širini od najmanje 20 cm. Nakon što se osuši cijeli međupremaz, nanijeti Cap-elast Phase 1, nijanse sukladne završnom premazu.

Najmanja potrošnja: 500 ml/m².

Završni premaz:

Cjelokupnu površinu premazati sa Cap-elast Phase 2 ili Cap-elast Phase 2-W nerazrijedjenim.

Najmanja potrošnja: 230 ml/m².

Premoštavanje pukotina prema DIN EN1062 Klasa A4 (> 1250 µm) pri 23 °C.

Prethodna obrada::

Pukotinu od gradnje proširiti u obliku slova "U" u dubinu i širinu od 1 cm, temeljito odprašiti i obilno grundirati sa Dupa-grund, da upije. Pukotinu po površini obilno zapuniti sa Cap-elast Riß-Spachtel, izravnati sa strukturu i pustiti da se dobro prosuši.

Armiranje mrežicom na glatkim površinama:

Temeljni premaz cijele površine sa Dupagrund ili CapaGrund Universal, ovisno o podlozi.*

Ubacivanje mrežice:

Cap-elast Phase 1, razrijeden sa ca. 5 % vode, širinom mrežice, četkom ili valjkom ravnomjerno nanjeti i rasporediti. Najmanji nanos: 400 ml/m². Elastičnu mrežicu 10/10 počevši odozgo utisnuti u još mokri Cap-elast Phase 1 gleterom ili moltoprenskim valjkom, bez savijanja. Dodirna mjesta neka se preklapaju oko 5 cm.

Međupremaz:

Nakon što se osuši cijeli međupremaz, nanijeti Cap-elast Phase 1, nijanse sukladne završnom premazu.

Najmanja potrošnja: 350 ml/m².

Završni premaz:

Cjelokupnu površinu premazati sa Cap-elast Phase 2 ili Cap-elast Phase 2-W nerazrijedjenim.

Najmanja potrošnja: 230 ml/m². Premoštavanje pukotina prema DIN EN 1062 Klasa A5 (> 2500 µm) bei 23 °C.

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz skupine mortova PII i PIII/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm²: Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno odstope, u pravilu nakon 2 tjedna na 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka. U nepovoljnim vremenskim uvjetima, npr. zbog utjecaja vjetra ili kiše, vrijeme stajanja mora biti znatno dulje. Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od vapnenih izboja (cvjetanja) kod alkaličnih gornjih žbuka iz grupe mortova PII i PIII, tako da se premazivati može već nakon što površine odstope 7 dana.

Stare žbuke: Dožbukana mjesto moraju dobro vezati i biti suha. Temeljni premaz sa Dupagrund. Očistiti mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa Dupa-grund.

Beton: Betonske površine sa naslagama prljavštine ili brašnjavim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na površinama koje se kredaju temeljni premaz sa Dupa-grund.

Nosivi premazi od laka ili disperzivnih boja: Sjajne površine i slojeve laka ohrapaviti. Stare premaze koji se kredaju očistiti vodom pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Temeljni premaz s CapaGrund Universal. Kod drugih metoda čišćenja temeljni premaz sa Dupa-grund.

Nosivi premazi od starih plasto-elastičnih disperzivnih boja: ROčistiti mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa ili ispiranjem vodom primjenom uobičajenih mrežica i isprati vodom iz crijeva. Temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Međupremaz i završni premaz sa Cap-elast Phase 2, svilenkasto sjajni ili PermaSilan, mat.

Nosivi slojevi žbuke od umjetnih smola (osim povezanih sustava za toplinsku izolaciju): Staru žbuku očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše. Temeljni premaz s CapaGrund Universal.

	<p>Nenosivi premazi od laka, disperzivnih boja ili žbuka od umjetnih smola: Ukloniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i naknadno očistiti vodom pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama napraviti temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na površinama koje upijaju, osipaju se i pretvaraju u prah temeljni premaz s Dupa-grund.</p> <p>Nenosivi mineralni premazi: Bez ostatka ukloniti brušenjem, četkanjem, struganjem, vodom pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa ili druge prikladne mjere. Kod mokrog čišćenja prije daljnje obrade površine ostaviti da se dobro prosuše. Temeljni premaz s Dupa-grund.</p> <p>Čađave površine i površine zaprljane ispušnim industrijskim plinovima: Očistiti prikladnom metodom, mehanički ili mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa i ostaviti da se osuši.</p> <p>Površine sa naslagama pljesni ili algi: Talog pljesni/algi ukloniti mokrim mlazom uz pridržavanje zakonskih propisa. Površine nakon toga tretirati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se osuše. Pukotine uvjetovane lošom gradnjom ili građevnim zemljjištem premazati sa Cap-elast Phase 2-W.</p> <p>Vidljivi zidovi s pukotinama u fugama: Oštećene napuknute fuge izgrediti oko 10 mm duboko, grundirati sa Dupa-grund i nakon što se dobro osuše ispuniti sredstvom za zapunjavanje pukotina Cap-elast Rißspachtel. Prije premazivanja ostaviti da se dobro osuše. Ako se u međupremazu pojave smeđa zatamnjena, završni premaz napraviti sa Duparol fasadnom bojom bez vode.</p> <p>Površine sa slanim izbojima (cvjetanje soli): Površine sa slanim izbojima očekati na suho da se uklone rascvala mesta. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Kod premazivanja površina na kojima je izbila sol, nije zajamčeno da će premaz trajno prianjati, odnosno da više neće dolaziti do izbijanja soli.</p> <p>Cap-elast Phase 2-W: Nanošenje četkom, valjkom i kistom.</p> <p>Cap-elast Phase 1 und Cap-elast Phase 2: Nanošenje četkom, valjkom, kistom i špricanjem.</p> <p>Airles nanošenje: Cap-elast Phase 1: Kut špricanja: 50°; Dizna: 0,029-0,035"; Tlak špricanja: 50 bar Cap-elast Phase 2: Kut špricanja: 50°; Dizna: 0,025-0,031"; Tlak špricanja: 150 bar Uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.</p> <p>Cap-elast Faserpaste: Obrađuje se gleterom od nehrđajućeg čelika. Obraditi nerazrjeđeno, prije nanošenja obvezno promiješati.</p> <p>Cap-elast Phase 1: Min. 500 ml/m² po sloju. Cap-elast Phase 2/Phase 2-W: Min. 230 ml/m² po sloju.</p> <p>Capamix Cap-elast: Min. 300 g/m² po sloju.</p> <p>Cap-elast Faserpaste: Min. 1,1 kg/m² po mm debljine sloja.</p> <p>Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +8°C za podlogu i okolni zrak.</p> <p>Cap-elast Phase 1: Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 24 sata suho po površini i može se premazivati.</p> <p>Cap-elast Phase 2/Phase 2-W: Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 24 sata otporno na kišu. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja prodlužuje.</p> <p>Cap-elast Faserpaste: Ovisno o vlažnosti zraka, temperaturi i debljini sloja, ca. 24 sata po mm debljine sloja pri + 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka.</p>
Način primjene	
Potrošnja	
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	
Vrijeme sušenja	

Zabilješka

Kao što je uobičajeno kod premazivanja fasade, ne smije se raditi pod izravnim sunčevim svjetlom, po jakom vjetru, magli, te ako se očekuje kiša ili noćni mraz. Radi sprječavanja vidljivih sastavaka treba premazivati postupkom „mokro na mokro“ u jednom potezu. U slučaju nanošenja airless špricanjem treba boju dobro promješati i prosijati. Proizvod nije prikladan za vodoravne površine na kojima se zadržava voda.

Ne smije se koristiti na podlogama bogatim vapnom kao ni na lakinim žbukama. Kod tamnih tonova boje može mehaničko opterećenje dovesti do pojave svijetlih pruga (tzv. efekt pisanja). Ovo je svojstvo karakteristično za sve zagasite do svilenkasto zagasite fasadne boje.

Kod kompaktnih, hladnih podloga ili u slučaju atmosferski uvjetovanog, usporenog sušenja mogu se zbog opterećenja vlagom (kišom, rosom, maglom) na površini premaza pojaviti pomoćne tvari u vidu žučkasto/prozirnih, ljepljivih pruga laganog sjaja. Ove pomoćne tvari su topive u vodi i uklonit će se same od sebe s dostaštom količinom vode npr. nakon višekratnih, jačih kiša. Ovo ne utječe negativno na kvalitetu osušenog premaza.

Ako, međutim, površinu treba neposredno dalje obrađivati, mora se pruge prethodno navlažiti i nakon kratkog djelovanja isprati bez ostatka te napraviti dodatno grundiranje sa CapaGrund Universal. Pri izvedbi premaza pod primjerem klimatskim uvjetima ove se pruge ne pojavljuju.

Ocrtavanje popravaka na površini ovisi o mnogim čimbenicima te je stoga neizbjegljivo (BFS bilten br. 25).

Gradevinsko-tehničke pukotine mogu biti izložene ekstremnom pomicanju. Iz tog razloga nije moguće trajno i nevidljivo premoštavanje pukotina premazivanjem. Primjenom spiralnog sustava sidrenja Desoi moguće je kod zida apsorbirati vučne sile i sile smicanja. U linearном području spiralno sidro djeluje kao namotana opruga.

Priklučne fuge na prozorima, vratima i prozorskim klupčicama treba stručno zabrtviti trajnoelastičnim brtivilom. Kod fasadnih površina, koje su zbog posebnih uvjeta kojima je objekt izložen ili zbog prirodnih atmosferskih utjecaja opterećeni vlagom jače nego obično, postoji povećana opasnost od pojave gljivica i algi.

Zato preporučujemo za ugrožene površine uporabu našeg specijalnog proizvoda Cap-elast Phase 2-W. Ovaj proizvod sadrži aktivne tvari koje vremenski usporavaju razvoj gljivica i algi.

Kod Cap-elast Phase 2-W radi se o proizvodu, koji sadrži specijalne aktivne tvari protiv stvaranja gljivica i algi na površini premaza. Ova količina aktivnih tvari pruža zaštitu s dugotrajnim djelovanjem, ali vremenski ograničenu, čiji rok djelovanja ovisi o uvjetima na objektu, poput, primjerice, intenzivnosti napada mikroorganizama i opterećenja vlagom. Iz tog razloga razvoj gljivica i algi nije moguće trajno spriječiti.

Upute

Njemački certifikat

- Cap-elast Phase 1 i 2 Određivanje difuzije vodene pare i propusnosti vode sa temeljnim premazom Dupa-grund
- Cap-elast Phase 1 i 2 Određivanje difuzije vodene pare i propusnosti vode sa temeljnim premazom CapaGrund
- Cap-elast Phase 2 Određivanje difuzije vodene pare i propusnosti vode sa temeljnim premazom Dupa-grund
- Cap-elast Phase 2 Određivanje difuzije vodene pare i propusnosti vode sa temeljnim premazom CapaGrund
- Cap-elast Phase 2 Određivanje difuzijske gustoće struje ugljičnog dioksida
- Cap-elast 2 Određivanje difuzije vodene pare i propusnosti CO₂

Cap-elast Phase 2-W i Cap-elast Riss-Spachtel:

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajanim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika i pokazati spremnik ili naljepnicu, s obzirom na crijevne bakterije. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Prilikom brušenja koristiti filter za prašinu P2. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM ILI OČIMA: oprati velikom količinom vode. Alate očistiti odmah nakon uporabe vodom i sapunom. Nanošenje samo četkom ili valjkom.

Cap-elast Phase 1, Cap-elast Phase 2 i Cap-elast Faserpaste:

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM ILI OČIMA: oprati velikom količinom vode. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Alate očistiti odmah nakon uporabe vodom i sapunom. Ne udisati pare/aerosol.

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare boje/ lakove, osušene ostatke materijala zbrinuti kao otpatke od gradnje i rušenja ili kao komunalni otpad odnosno kućno smeće.

Cap-elast Phase 2: A(c): 40 g/l; maks. 40 g/l.

Cap-elast Phase 2 W : A(c): 40 g/l; maks. 35 g/l.

Cap-elast Phase 1: A(c): 40 g/l; maks. 30 g/l.

Cap-elast Phase 1: M-DF02

Cap-elast Phase 2: M-DF02

Cap-elast Phase 2-W: M-DF02F

Cap-elast Riss-Spachtel: M-DF02F

Cap-elast Faserpaste: M-DF02

HOS kategorija i granična vrijednost:

Kod proizvoda boja i lakova

Deklaracija sadržaja

Cap-elast Phase 1: Polivinilacetatna smola-disperzija, Titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, voda, sredstvo za tvorbu filma, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)
Cap-elast Phase 2: Polivinilacetatna smola-disperzija, Titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, voda, sredstvo za tvorbu filma, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)
Cap-elast Phase 2-W: Polivinilacetatna smola-disperzija, Titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, voda, sredstvo za tvorbu filma, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon), konzervans za film (Oktilizotiazolinon, Cinkpirition, Terbutrin)

Cap-elast Riss-Spachtel: Akrilna smola-disperzija, silikati, kalcij karbonat, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon), konzervans za film (Oktilizotiazolinon, Cinkpirition, Terbutrin)

Cap-elast Faserpaste: Polivinilacetatna smola-disperzija, Titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, sintetička vlakna, voda, sredstvo za tvorbu filma, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveti Nedelja, Obrtnička 15
 tel: 01/3373-731
 fax: 01/3373-733
 mail: info@caparol.hr
 Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 160 · Stanje: Srpanj 2016

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88