

AQUALUX TEMELJNA BOJA ZA METAL

VRSTA PROIZVODA	AQUALUX temeljna boja za metal je antikorozivni premaz za metal na bazi visokokvalitetne vodorazrijedive alkidne smole, antikorozivnih pigmenata, punila, aditiva i vode. Nanosi se prije nanošenja AQUALUX LAKA, završnog premaza za drvo i metal. Proizvod je: - Ekološki prihvatljiv - Netoksičan - Nezapaljiv
ASORTIMAN	AQUALUX temeljna boja za metal crvena AQUALUX temeljna boja za metal siva
RAZRJEĐIVAČ	Voda
IZGLED PREMAZA	Mat
SUŠENJE	Suho na dodir: 1-2 h/20 °C uz 65 % relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju potpuno suho: 5 h.
SADRŽAJ SUHE TVARI	50-55 %
VISKOZITET	2000-4000 mPa·s (ovisno o nijansi) HRN EN ISO 2555:2008 pri 20°C
IZDAŠNOST	8 - 10 m ² /l površine u 1 sloju, ovisno o načinu nanošenja i o debljini premaza.
GUSTOĆA	1,25-1,40 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(d), 130 g/l (2010.); ovaj proizvod sadrži: maks. 40 g/l
PODRUČJE PRIMJENE	AQUALUX temeljna boja služi kao antikorozivni temeljni premaz za željezne podloge koje su djelomično ili trajno izložene vremenskim utjecajima pod normalnim okolnostima.
NAČIN NANOŠENJA	Prije nanošenja temeljne boje potrebno je pripremiti podlogu (odstraniti nečistoće, hrđu i masnoće). Nanosi se kistom, prskanjem ili valjkom. Viskozitet za prskanje: 25-30" po HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C. Viskozitet za kist i valjak: Razrijeđuje se prema potrebi vodom iz vodovoda. Treba izbjegavati rad na jakom suncu, te temperaturama ispod +10°C. Odmah nakon upotrebe ambalažu dobro zatvoriti, a alat oprati vodom!
DEBLJINA FILMA	Preporuča se nanošenje temeljne boje u dva sloja da se dobije debljina suhog filma od 60 µm.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	Minimum: 2-3 h/20 °C, uz 65 % relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju. Maksimum: 1-2 tjedna. Ako se ovo vrijeme prekorači, površinu premaza treba lagano prebrusiti brusnim papirom, tj. skinuti nečistoće.
ZAVRŠNI POKRIVNI PREMAZ	AQUALUX LAK.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5°C do +35°C.
ROK VALJANOSTI	Naznačen na ambalaži.
NAPOMENA	Proizvod nije zapaljiv!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!



AQUALUX TEMELJNA BOJA ZA METAL

I1/R1

Proizvod ne smije smrznuti!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI
TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801
E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr