

VRSTA PROIZVODA	DRVOSPOJ – ljepilo za drvo je izrađeno na bazi vodene disperzije polivinilacetata.
ASORTIMAN	DRVOSPOJ LJEPILO za drvo
SUŠENJE	Suho na dodir: 25 – 30 min/20 °C uz 65 % rel. vlage i dobru prozračnost. Potpuno: 24 sata
SADRŽAJ SUHE TVARI	70-72%
VISKOZITET	13000 – 15000 mPa·s, HRN EN ISO 2555:2008 pri 20°C
IZDAŠNOST	150-200 g/m ² .
GUSTOĆA	0,98 – 1,02 kg/l
PODRUČJE PRIMJENE	Koristi se za ljepljenje svih vrsta drva u industriji, obrtu i širokoj potrošnji. Najbolji rezultati postižu se kad je temperatura ljepila, drva i prostorije od 14 do 30 °C.
NAČIN NANOŠENJA	Prije upotrebe ljepilo treba dobro promiješati! Na čistu, suhu i otprašenu podlogu nanosi se nazubljenom lopaticom, strojno ili ručno. Spojene površine treba držati pod pritiskom 15-30 min. Po prekidu rada ambalažu treba dobro zatvoriti, a pribor oprati vodom.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25 °C.
ROK VALJANOSTI	1 godina
NAPOMENA	Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline. LJEPILO za drvo nije zapaljivo! NE SMIJE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!