



I1/R1



FASENA

VRSTA PROIZVODA

FASENA je disperzivna fasadna boja izrađena od kvalitetnog polimernog veziva i svjetlostalnih pigmenata. Odlične je prionljivosti, otpornosti na atmosferilije, alkalijske soli i industrijske plinove. Paropropusna je i svjetlootporna.

ASORTIMAN

Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom Top Mix sustava za strojno nijansiranje CHROMOS-SVJETLOST može se dobiti čitav niz nijansi iz naše TON KARTE.

RAZRJEĐIVAČ

Čista voda.

IZGLED PREMAZA

Gladak, mat.

SADRŽAJ SUHE TVARI

65,00%

VISKOZITET

7 000-11 000 mPa·s prema HEN EN ISO 2555:2008

IZDAŠNOST

0,200 l/m², ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage

GUSTOĆA

1,58 – 1,63 kg/l

HOS VRIJEDNOST

HOS kategorija i granična vrijednost:
A(c),40 g/l(2010); ovaj proizvod sadrži:maks.35g/l

PODRUČJE PRIMJENE

FASENA je namijenjena zaštiti i dekoraciji novih fasadnih površina izrađenih od betona, produžene žbuke, vlakneno-cementnih ploča i slično, kao i za obnovu starih naličja na bazi akrilnih veziva u organskom otapalu ili disperzivnih premaza.

NAČIN NANOŠENJA

Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, suha i čista, po potrebi sanirana odgovarajućom žbukom. Preporuča se podlogu uvijek impregnirati SIMPRA univerzalnom fasadnom impregnacijom. Na osušenu impregnaciju FASENA se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem, u dva sloja, razrjeđena s 5-10 % vode. Može se nanositi na podlove čija je temperatura od +5 do +35 °C, kad nisu pod izravnim utjecajem sunca. Bojenje fasadnih površina po kiši, magli ili jakom vjetru nije dopušteno! Kod visoke vlažnosti zraka može se očekivati duže sušenje. Svježe premazane fasadne površine treba barem 24 sata zaštiti od kiše, sunca i vjetra! Po prekidu rada ambalažu s bojom dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom.

MEĐUPREMAZNI INTERVAL

6 – 10 sati (T = +20 °C, rel. vl. = 65 %)

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.

ROK VALJANOSTI

1,5 godina

NAPOMENA

Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline.

FASENA boja za fasade nije zapaljiva.

NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolj!