



I1/R1



# FINAL ŽBUKA SILIKONSKA ZAGLAĐENA 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm

**VRSTA PROIZVODA**

Tankoslojna žbuka na bazi silikonskih veziva. Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada (posebno onih izloženih jakim oborinama) i unutarnjih zidnih površina. Ima karakterističnu ravnomjerno zaglađenu strukturu. Iznimno je vodoodbojna, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni. Sastavni je dio FINALIT sustava za vanjsku toplinsku izolaciju ispitano prema HRN EN 13499:2004.

**ASORTIMAN**

Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom Top Mix sustava za strojno nijansiranje "CHROMOS -SVJETLOST" može se dobiti širok spektar nijansi.

**RAZRJEĐIVAČ**

Čista voda, maksimalno 1%.

**IZGLED PREMAZA**

Ravnomjerno zapunjena zrnata struktura.

**SUŠENJE**

Nakon 6 sati suha na dodir. Potrebna zaštita od oborina 24 sata nakon nanošenja u normalnim uvjetima temperature i relativne vlage (T= 20°C; rel. vl.=65%).

**PODRUČJE PRIMJENE**

Koristi se za sve vrste fino obrađenih građevinskih podloga (fine mineralne žbuke, vlaknenocementne i gips-kartonske ploče, ploče od iverice), te kao završni sloj u toplinsko-izolacijskim sustavima.

**NAČIN NANOŠENJA**

Podloga mora biti glatka i čista; radna temperatura mora biti viša od +5°C i niža od +30°C, relativna vлага mora biti manja od 80%. Obavezno je nanošenje temeljnog premaza **Finalgrunda Uni!** Žbuka se nanosi ručno nehrđajućom čeličnom gladilicom ili strojno u debljini što bližoj promjeru najdebljeg zrna. Odmah ili nekoliko minuta nakon nanošenja žbuku zagladimo kružnim potezima tvrdom, plastičnom gladilicom. **Žbuku različitih proizvodnih šarži potrebno je egalizirati prije ugradnje.**

**MEĐUPREMAZNI  
INTERVAL**

Žbuka se nanosi 24 sata nakon nanošenja temeljnog premaza.

**SADRŽAJ SUHE TVARI**

80 - 85 %

**GUSTOĆA SVJEŽEG  
MORTA**

1,61 kg/l

**KOEFIČIJENT  
TOPLINSKE  
PROVODLJIVOSTI  $\lambda_{10, \text{dry}}$** 

0,76 W/mK

**KOEFIČIJENT  
PAROPROPUSNOSTI  $\mu$** 

133

**VRIJEDNOST  $s_d$** 

0,61 m (mjereno na temeljnog sloju Finalterm; debljina žbuke 2 mm)

**IZDAŠNOST**

NZg 1,0 mm 1,5 kg/m<sup>2</sup> NZg 1,5 mm 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
NZg 2,0 mm 2,9 kg/m<sup>2</sup> Nzg 2,5 mm 3,6 kg/m<sup>2</sup>

**PAKIRANJE**

25 kg

**SKLADIŠTENJE**

Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +30 °C. NE SMIJE SMRZNUTI!

**ROK VALJANOSTI**

Najmanje 1 godina u originalno zatvorenoj ambalaži.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolj!