

# FINAL ŽBUKA SILIKONSKA ZARIBANA 1,5; 2,0; 2,5 mm

<b>VRSTA PROIZVODA</b>	Tankoslojna žbuka na bazi silikonskih veziva. Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada (posebno onih izloženih jakim oborinama) i unutarnjih zidnih površina. Ima karakterističnu izbrazdanu strukturu čiji izgled određuje način zaribavanja: kružno, vertikalno ili vodoravno. Iznimno je vodoodbojna, paropropusna, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni. Sastavni je dio FINALIT sustava za vanjsku toplinsku izolaciju ispitanog prema HRN EN 13499:2004.
<b>ASORTIMAN</b>	Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom Top Mix Sustava za strojno nijansiranje "CHROMOS –SVJETLOST" može se dobiti širok spektar nijansi.
<b>RAZRJEĐIVAČ</b>	Čista voda, maksimalno 1%.
<b>IZGLED PREMAZA</b>	Izbrazdana struktura.
<b>SUŠENJE</b>	Nakon 6 sati suha na dodir. Potrebna zaštita od oborina 24 sata nakon nanošenja u normalnim uvjetima temperature i relativne vlage (T= 20°C; rel. vl.=65%).
<b>PODRUČJE PRIMJENE</b>	Koristi se za sve vrste fino obrađenih građevinskih podloga (fine mineralne žbuke, vlaknencementne i gips-kartonske ploče, ploče od iverice), te kao završni sloj u toplinsko-izolacijskim sustavima.
<b>NAČIN NANOŠENJA</b>	Podloga mora biti glatka i čista; radna temperatura mora biti viša od +5°C i niža od +30°C, relativna vlažnost mora biti manja od 80%. Obavezno je nanošenje temeljnog premaza <b>Finalgrunda Uni!</b> Žbuka se nanosi ručno nehrđajućom čeličnom gladilicom ili strojno u debljini što bližoj promjeru najdebljeg zrna. Odmah ili nekoliko minuta nakon nanošenja žbuku zaribamo kružnim vertikalnim ili horizontalnim potezima tvrdom, plastičnom gladilicom. <b>Žbuku različitih proizvodnih šarži potrebno je egalizirati prije ugradnje.</b>
<b>MEĐUPREMAZNI INTERVAL</b>	Žbuka se nanosi 24 sata nakon nanošenja temeljnog premaza.
<b>SADRŽAJ SUHE TVARI</b>	80 - 85%
<b>KOEFICIJENT TOPLINSKE PROVODLJIVOSTI <math>\lambda_{10, dry}</math></b>	0,76 W/mK
<b>KOEFICIJENT PAROPROPUSNOSTI <math>\mu</math></b>	133
<b>VRIJEDNOST <math>s_d</math></b>	0,61 m (mjereno na temeljnom sloju Finalterm; debljina žbuke 2 mm)
<b>IZDAŠNOST</b>	NZr 1,5 mm 2,1 kg/m <sup>2</sup> NZr 2,0 mm 2,5 kg/m <sup>2</sup> NZr 2,5 mm 3,3 kg/m <sup>2</sup>
<b>PAKIRANJE</b>	25 kg
<b>SKLADIŠTENJE</b>	Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +30 °C. <b>NE SMIJE SMRZNUTI!</b>
<b>ROK VALJANOSTI</b>	Najmanje 1 godina u originalno zatvorenoj ambalaži.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!