

VRSTA PROIZVODA	HARDLUX PROFESIONAL lak je visokosjajni premaz na bazi alkidnih smola. Izvanrednih je mehaničkih osobina i otpornosti na atmosferilije.
ASORTIMAN	Prema HARDLUX PROFESIONAL ton karti.
RAZRJEĐIVAČ	Sintetični razrjeđivač
IZGLED PREMAZA	Visoki sjaj ili mat, po zahtjevu kupca
SUŠENJE	-na dodir (za manipulaciju): 1,5 do 2 sata -potpuno: 24 sata -prinudno sušenje: 60 min/80°C ili 90 min/60°C
SADRŽAJ SUHE TVARI	60-65% (težinski), 40-45% (volumno), ovisno o nijansi
VISKOZITET	110-120" po HRN EN ISO 2431:1999,4 mm
IZDAŠNOST	9-11 m ² /l u jednom sloju na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 30μ
GUSTOĆA	0,9-1,2 kg/l, ovisno o nijansi
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(i), 500 g/l(2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 499g/l
PAKIRANJE	0,75 L
PODRUČJE PRIMJENE	HARDLUX PROFESIONAL lak koristi se kao završni sloj u sustavu zaštite metalnih i drvenih površina objekata izloženih težim uvjetima eksploatacije.
PREDHODNI PREMAZ	KEMOLUX temeljna boja za metal/KEMOLUX BS temeljna boja za metal/KEMOLUX UNIVERZALNA brzосушiva temeljna boja za metal/KEMODUR S univerzalna brzосушiva temeljna boja za metal/KEMOCEL temelj za suho brušenje/KEMOLUX ventilirajuća temeljna boja
NAČIN NANOŠENJA	Prije upotrebe boju dobro promiješati! Na čvrstu, suhu i čistu površinu prethodno obrađenu odgovarajućim temeljem nanosi se u dva sloja kistom/valjkom s međupremaznim intervalom od najmanje 12 sati ili prskanjem, sistemom „mokro na mokro“ u periodu od 10-30 min ili sistemom „mokro na suho“ nakon najmanje 12 sati. Ukoliko se međupremazni interval prekorači, potrebno je ohrapaviti površinu kako bi se osigurala prionjivost među premazima. Ako se nanosi više premaza, minimalni međupremazni interval ovisit će o stvarnoj debljini filma i broju nanosenih premaza. Temperatura podloge mora biti najmanje 3°C iznad točke rosišta. Temperatura boje mora biti iznad 15°C, u protivnom je potrebno dodati više razrjeđivača da bi se postigao viskozitet primjene.

Razrjeđivač Kist/Valjak Raspršivač/Zračni Raspršivač/Bezračni
% 5 15 5

MEĐUPREMAZNI INTERVAL

M E T A L	Temeljna boja	Metoda aplikacije	Međupremazni interval
	KEMOLUX temeljna boja za metal	Kist/valjak/prskanje	Minim. 12 sati
	KEMOLUX UNIVERZALNA brzосушiva temeljna boja za metal	Kist/prskanje	Minim. 20 min
	KEMODUR S univerzalna	Kist	Minim. 12 sati

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.

HARDLUX PROFESIONAL LAK

	brzosušiva temeljna boja za metal	prskanje	10-30 min
D R V O	KEMOCEL temelj za suho brušenje	Kist/valjak/prskanje	30 min
	KEMOLUX ventilirajuća temeljna boja	Kist/valjak/prskanje	16 sati

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.

ROK VALJANOSTI

5 godina

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!