

VRSTA PROIZVODA	HARDLUX TEMELJ I PREDPREMAZ ZA METAL je zračno sušivi antikorozivni premaz odličnih mehaničkih svojstava.
ASORTIMAN	HARDLUX TEMELJ I PREDPREMAZ ZA METAL
RAZRJEĐIVAČ	Razrjeđivač za hardlux temelj i predpremaz
IZGLED PREMAZA	Mat
SUŠENJE	1-2 sata. Slijedeći sloj se može nanositi nakon sat vremena.
SADRŽAJ SUHE TVARI	62-66% (težinski)
VISKOZITET	120 - 140" po HRN EN ISO 2431: 1999, 4 mm
IZDAŠNOST	10-11 m ² /l u jednom sloju uz debljinu filma od 30 µm
PAKIRANJE	1,00 L
GUSTOĆA	1,3 – 1,4 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(I), 500 g/l(2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 480g/l
PODRUČJE PRIMJENE	Služi kao antikorozivni BS temeljni premaz za sve vrste metalnih konstrukcija, opreme za industriju i druge metalne opreme koja je djelomično ili trajno izložena vremenskim utjecajima pod normalnim okolnostima. Za završni sloj preporuča se Hardlux metalni efekt lak / Hardlux profesional lak / Hardlux hammerschlag efekt lak / Kemolux BS lak / Kemocel bs lak.
NAČIN NANOŠENJA	Za postizanje najboljeg efekta preporuča se s površine metala ukloniti svu trusnu hrđu, masnoću i vlagu. Premaz nanijeti kistom/valjkom/prskanjem u dva sloja. Temeljito miješati boju prije i tokom upotrebe!
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	5 godina, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.