

HARDLUX DS temeljni premaz za metal

VRSTA PROIZVODA	HARDLUX DS temeljni premaz za metal je debeloslojni temeljni premaz na osnovi uretanizirane alkidne smole i cink fosfata kao aktivnog antikorozijskog pigmenta te ostalih netoksičnih pigmenata i punila.																													
ASORTIMAN	HARDLUX DS temeljni premaz za metal proizvodi se u sivoj i oksidno-crvenoj nijansi.																													
RAZRJEĐIVAČ	Sintetični razrjeđivač																													
IZGLED PREMAZA	Mat																													
SVOJSTVA	Kvalitetan temeljni premaz u alkidnim sustavima zaštite željeznih površina kao što su željezne konstrukcije, poljoprivredna mehanizacija itd. Premaz odlikuje dobra vremenska otpornost. Koristi se u kombinaciji s različitim alkidnim pokrivnim premazima																													
SUŠENJE	<table><tr><td>Temperatura podloge °C</td><td>Suh na dodir sati</td><td>Suh sati</td><td>Min.međupr. interval sati</td><td>Maks.međup. interval dana</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>12</td><td>32</td><td>-</td></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>8</td><td>16</td><td>-</td></tr><tr><td>20</td><td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>-</td></tr><tr><td>30</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>-</td></tr></table>					Temperatura podloge °C	Suh na dodir sati	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međup. interval dana	5	5	12	32	-	10	4	8	16	-	20	2	4	8	-	30	1	3	4	-
Temperatura podloge °C	Suh na dodir sati	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međup. interval dana																										
5	5	12	32	-																										
10	4	8	16	-																										
20	2	4	8	-																										
30	1	3	4	-																										
SADRŽAJ SUHE TVARI	52 +/- 2%(volumno) 71 +/-2% (težinski)																													
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(i), 500g/L (2010.)proizvod sadrži maks: 499 g/l																													
IZDAŠNOST	<table><tr><td colspan="2">Debljina suhog filma μm</td><td rowspan="2">Teoretska izdašnost m²/l</td></tr><tr><td>Suh</td><td>Mokar</td></tr><tr><td>Raspon debljina Tipična debljina</td><td>60 - 100 80</td><td>115 - 190 155</td><td>8.7 - 5.2 6.5</td></tr></table>					Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m²/l	Suh	Mokar	Raspon debljina Tipična debljina	60 - 100 80	115 - 190 155	8.7 - 5.2 6.5																
Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m²/l																												
Suh	Mokar																													
Raspon debljina Tipična debljina	60 - 100 80	115 - 190 155	8.7 - 5.2 6.5																											
PAKIRANJE	18 l																													
GUSTOĆA	1,2 - 1,3 kg/l																													
PRIPREMA POVRŠINE	Za postizanje optimalne zaštite preporuča se: Ručno ili strojno čišćenje do St2 prema HRN EN ISO 12944/4 Površina mora biti prije toga suha, čista i odmašćena.																													
NAČIN NANOŠENJA	Bezračnim špricanjem, četkom ili valjkom za manje površine																													
Podaci za bezračno špricanje:	Redovno provjeravati čistoću filtra!																													

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!



Chromos

Svjetlost**HARDLUX DS temeljni premaz za metal**

Izlazni pritisak:	15 MPa
Otvor mlaznice:	0,021 – 0,031" (0,53 – 0,79 mm)
Kut mlaza:	30 – 80°
GRANIČNI ATMOSFERSKI UVJETI	Okolišna temperatura min. +5 °C Relativna vlažnost max. 85% Temperatura podloge min. 3 °C viša od točke rosišta
PREPORUČLJIVI ZAŠTITNI SUSTAV	1 sloj 80 µm HARDLUX DS Temeljni premaz za metal Može se prekrivati alkidnim pokrivnim premazima. Najbolje da se premazni sustav odredi po preporuci stručnjaka proizvođača i u skladnosti sa HRN EN ISO 12944/5 standardom
SKLADIŠTENJE	U originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog utjecaja sunčevih zraka, na temperaturi od +5 do + 25 °C
ROK VALJANOSTI	2 godine
UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA	Izdaje se posebice za svaku šaržu

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!