



# KAMEN PROTECT

I1/R1

**VRSTA PROIZVODA**

Kamen protect – silikonski vodooodbojni premaz za kamen i opeku je bezbojni impregnacijski premaz na bazi siloksana u organskom otapalu.

**RAZRJEĐIVAČ**

Nije potrebno razrjeđivati.

**IZGLED PREMAZA**

Ne stvara film i ne mijenja izvorni izgled površine.

**VISKOZITET**

HRN EN ISO 2431:1999: 12 s

**IZDAŠNOST**

prosječno 0,6 l/m<sup>2</sup>, ali jako ovisi o upojnosti podloge.

**GUSTOĆA**

HRN EN ISO 2811-1:2004: 0,8 - 1 kg/l

**HOS VRIJEDNOST**

HOS kategorija i granična vrijednost:  
A(h),750 g/l(2010);ovaj proizvod sadrži:maks.750g/l

**PODRUČJE PRIMJENE**

KAMEN PROTECT je bezbojni impregnacijski premaz koji dobro prodire u mineralne podloge, čime povećava njihovu vodooodbojnost i time ih štiti od vlage, oborinskih voda te kemijske korozije uzrokovane isoljavanjem zbog prodora oborinskih voda kroz netretirane površine. Odgovarajuće podloge su sve vrste mineralnih žbuka, mineralne fasadne boje, fasadna cigla, betonske površine, površine od prirodnog i umjetnog kamena, vlaknenocementne ploče. Neodgovarajuće podloge su vrlo slabo upojne mineralne podloge kao što su mramor, granit, klinker te drvo i plastika, također sve velike vodoravne površine. Ne smije se upotrebljavati na termoizolacijama s polistirenским pločama.KAMEN PROTECT ne utječe na parapropusnost podloge.

**NAČIN NANOŠENJA**

Podloga mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine ili ostataka oplatnih premaza. KAMEN PROTECT se ne razrjeđuje i nanosi se prskanjem ili četkom u 2 sloja „mokro na mokro“ do zasićenosti podloge. Sveže premazane površine moraju se zaštititi od kiše 6 sati jer nisu vodooodbojne do potpunog sušenja. Preporuča se rad na temperaturama između 10 i 25°C. Ako se upotrebljava u unutarnjem prostoru potrebno je osigurati prozračivanje.

**SKLADIŠTENJE**

U suhim i zračnim prostorima izvan izravnog doseg-a sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25°C.

**ROK VALJANOSTI**

Najmanje 12 mjeseci u originalno zatvorenoj ambalaži.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI

TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801

E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr