

VRSTA PROIZVODA	KEMEPOX DS MIOX je dvokomponentni međuslojni premaz baziran na poliamidom otvrdnjavajućoj epoksidnoj smoli. Pigmentiran je listićavim željeznim oksidom (MIOX).																								
ASORTIMAN	KEMEPOX DS MIOX – epoksidni antikorozivni međuslojni premaz proizvodi se u nijansi antracit.																								
RAZRJEĐIVAČ	Kemepox razrjeđivač																								
IZGLED PREMAZA	Mat																								
SVOJSTVA	Međupremaz u Epoksi – PUR sustavima. Epoksidna smola tvori žilav film otporan na mehanička oštećenja i nagrizajuća sredstva (povremeni utjecaj blažih kemikalija). Pločaste čestice hematita stvaraju fizičku barijeru prolasku vode, kisika i sumpor dioksida do površine metala te djelomično armiraju površinu i sprječavaju pucanje filma. Tako zaštićene površine visoko su otporne na djelovanje korozije.																								
SUŠENJE	<table><tr><td>Temperatura podloge °C</td><td>Suh na dodir sati</td><td>Suh sati</td><td>Min.međupr. interval sati</td><td>Maks.međup. interval dana</td></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>6</td><td>7</td><td>-</td></tr><tr><td>20</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>-</td></tr><tr><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>-</td></tr></table>					Temperatura podloge °C	Suh na dodir sati	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međup. interval dana	10	4	6	7	-	20	2	3	4	-	30	1	2	3	-
Temperatura podloge °C	Suh na dodir sati	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međup. interval dana																					
10	4	6	7	-																					
20	2	3	4	-																					
30	1	2	3	-																					
SADRŽAJ SUHE TVARI	55 +/- 2%(volumno) 70 +/-2% (težinski)																								
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(j), 500g/L (2010.)proizvod sadrži maks: 499 g/L																								
OMJER MIJEŠANJA S KONTAKTOM	Volumno - baza : kontakt = 4 : 1 Težinski - baza : kontakt = 6 : 1 Zamiješati barem 15 min prije korištenja radno vrijeme mješavine (pot life) 8 sati (20°C).																								
IZDAŠNOST	<table><tr><td colspan="2">Debljina suhog filma μm</td><td rowspan="2">Teoretska izdašnost m²/l</td></tr><tr><td>Suh</td><td>Mokar</td></tr><tr><td>Raspon debljina Tipična debljina</td><td>60 – 120 80</td><td>110 –220 145</td><td>9,2 – 4,6 6,9</td></tr></table>					Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m²/l	Suh	Mokar	Raspon debljina Tipična debljina	60 – 120 80	110 –220 145	9,2 – 4,6 6,9											
Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m²/l																							
Suh	Mokar																								
Raspon debljina Tipična debljina	60 – 120 80	110 –220 145	9,2 – 4,6 6,9																						
PAKIRANJE	Komplet od 18 L (14,4 L komp.A + 3,6 L komp.B)																								
GUSTOĆA	1,3 kg/l (A+B)																								
PRIPREMA POVRŠINE	Nanosi se na čistu i suhu podlogu																								

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

NAČIN NANOŠENJA	Bezračnim špricanjem, četkom ili valjkom za manje površine
Podaci za bezračno špricanje:	Redovno provjeravati čistoću filtra!
Izlazni pritisak:	15 MPa
Otvor mlaznice:	0,021 – 0,031" (0,53 – 0,79 mm)
Kut mlaza:	30 – 80°
GRANIČNI ATMOSFERSKI UVJETI	Okolišna temperatura min. +5 °C Relativna vlažnost max. 85% Temperatura podloge min. 3 °C viša od točke rosišta
PREPORUČLJIVI ZAŠTITNI SUSTAV	1 x temeljni epoksidni premaz 1-2 x 80 µm KEMEPOX DS MIOX 1 x pokrivni epoksidni ili PUR premaz Najbolje da se premazni sustav odredi po preporuci stručnjaka proizvođača i u skladnosti sa HRN EN ISO 12944/5 standardom
SKLADIŠTENJE	U originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog utjecaja sunčevih zraka, na temperaturi od +5 do + 25 °C
ROK VALJANOSTI	2 godine
UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA	Izdaje se posebice za svaku šaržu

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!