

KEMEPOX DS TEMELJNI PREMAZ

VRSTA PROIZVODA

KEMEPOX DS TEMELJNI PREMAZ je dvokomponentni temeljni premaz baziran na poliamidom otvrdnjavajućoj epoksidnoj smoli. Pigmentiran je netoksičnim antikorozivnim pigmentima.

Odlikuje se veoma dobrom otpornošću na vodu, dobrom otpornošću na abraziju, odličnom kemijskom i odličnom otpornošću na većinu otapala.

ASORTIMAN

KEMEPOX DS TEMELJNI PREMAZ – debeloslojni epoksidni temeljni premaz proizvodi se u sivoj i oksidno crvenoj nijansi

RAZRJEĐIVAČ

Kemepox razrjeđivač

IZGLED PREMAZA

Mat

SVOJSTVA

Temeljni premaz u debeloslojnim Epoksi – PUR sustavima. Može se nanositi kako na željezne tako i na galvanizirane i Al površine

SUŠENJE

Temperatura podloge °C	Suh na dodir sati	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međup. interval dana
10	4	12	15	16
20	2	5	8	7
30	1	3	5	4

SADRŽAJ SUHE TVARI

56 +/- 2%(volumno)

71 +/-2% (težinski)

HOS VRIJEDNOST

HOS kategorija i granična vrijednost: A(j), 500g/L (2010.)proizvod sadrži maks: 450 g/L

OMJER MIJEŠANJA S KONTAKTOM

Volumno - baza: kontakt = 3,5:1

Težinski – baza:kontakt = 6:1

Zamiješati barem 15 min prije korištenja radno vrijeme mješavine 8 sati (20°C).

IZDAŠNOST

Raspon debljina
Tipična debljina

Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m ² /l
Suh	Mokar	
80 – 150 100	145 – 270 180	7,0 – 3,7 5,6

PAKIRANJE

Komplet od 18 L (14 L komp.A + 4 L komp.B)

GUSTOĆA

1,4 kg/l (A+B)

PRIPREMA POVRŠINE

Za postizanje optimalne zaštite preporuča se:

Željezne površine:

Pjeskarenje ili sačmarenje do Sa 2 ½ prema HRN EN ISO 12944/4 ili čist i neoštećen shopprimer

Aluminijske i pocinčane površine:

Odmaščivanje i eventualno blago brušenje

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

KEMEPOX DS TEMELJNI PREMAZ

NAČIN NANOŠENJA	Bezračnim špricanjem, četkom ili valjkom za manje površine
Podaci za bezračno špricanje:	Redovno provjeravati čistoću filtra!
Izlazni pritisak:	15 MPa
Otvor mlaznice:	0,018 – 0,027" (0,46 – 0,69 mm)
Kut mlaza:	30 – 80°
GRANIČNI ATMOSFERSKI UVJETI	Okolišna temperatura min. +5 °C Relativna vlažnost max. 85% Temperatura podloge min. 3 °C viša od točke rosišta
PREPORUČLJIVI ZAŠTITNI SUSTAV	1 ili 2 sloja po 100 µm KEMEPOX DS Može se prekrivati sa epoksi međupremazima i/ili PUR ili epoksi pokrivnim premazima. Najbolje da se premazni sustav odredi po preporuci stručnjaka proizvođača i u skladnosti sa HRN EN ISO 12944/5 standardom
SKLADIŠTENJE	U originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog utjecaja sunčevih zraka, na temperaturi od +5 do + 25 °C
ROK VALJANOSTI	2 godine
UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA	Izdaje se posebice za svaku šaržu

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!