

KEMOCEL - NITRO BAJC

VRSTA PROIZVODA	KEMOCEL nitrocelulozni bajc je transparentni dekorativni premaz za drvo izrađen na bazi nitroceluloze u kombinaciji s alkidnim vezivom.
ASORTIMAN	KEMOCEL nitro bajc u nijansi po izboru kupca.
RAZRJEĐIVAČ	Razrjeđivanje nije potrebno, a pribor se pere nitro razrjeđivačem.
IZGLED PREMAZA	Mat
SUŠENJE	Suho na dodir: 15 - 20 min, uz 65 % relativne vlažnosti i dobru ventilaciju. Potpuno suho: 1 sat. Prinudno sušenje: 15 min na 60 °C.
SADRŽAJ SUHE TVARI	15-20 %, jako ovisno o nijansi.
VIZKOZITET	12-15" po HRN EN ISO 2431: 1999, 4 mm
IZDAŠNOST	10-15 m ² /l, ovisno o načinu primjene.
GUSTOĆA	0,9 kg/l
HOS VRIJEDNOST	720 g/l
PODRUČJE PRIMJENE	KEMOCEL nitro bajc je namjenjen za transparentno bojanje masivnog drva i furniranih površina u industriji namještaja i sl. Koristi se kao prvi sloj u sistemu s KEMOCEL nitro temeljnom bojom za suho brušenje i KEMOCEL nitro lakom.
NAČIN NANOŠENJA	Prije uporabe KEMOCEL nitro bajc treba dobro promiješati! Na suhu, čistu i obrušenu površinu nanosi se mazanjem i brisanjem, prskanjem i brisanjem ili prskanjem, u jednom sloju.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	Naredni sloj (KEMOCEL nitro temeljna boja za suho brušenje ili KEMOCEL nitro lak) prskanjem se može nanijeti već nakon 10 min, ali i nakon nekoliko dana.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	1 godina.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!