

KEMOCEL - NITRO TEMELJNA BOJA ZA SUHO BRUŠENJE

VRSTA PROIZVODA	KEMOCEL nitro temeljna boja za suho brušenje izrađena je kao kombinacija celuloznog nitrata i sintetske smole u smjesi organskih otapala. Karakterizirana je brzim sušenjem i dobrom prionljivosti na podlogu.
ASORTIMAN	KEMOCEL NC temeljna boja – bezbojna, za suho brušenje.
RAZRJEĐIVAČ	Nitro univerzalni
IZGLED PREMAZA	Mat
SUŠENJE	Suho na dodir: 15 min do 20 min, uz 65 % relativne vlažnosti i dobru ventilaciju Potpuno suho: 1 sat. Prinudno sušenje: 15 min na 60°C brušenje : nakon 30 minuta.
SADRŽAJ SUHE TVARI	22 %
VISKOZITET	25" - 50" po HRN EN ISO 2431: 1999, 4 mm
GUSTOĆA	0,90 kg/l
HOS VRIJEDNOST	730g/l
IZDAŠNOST	7-8 m ² /l u jednom sloju, na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 30 μ.
PODRUČJE PRIMJENE	Koristi se kao transparentni temelj u sistemu s KEMOCEL nitro lakovima.
NAČIN NANOŠENJA	Prije uporabe temeljnu boju treba dobro promiješati. Nanosi se prskanjem ili kistom, na suhu očišćenu i obrušenu površinu drva u jednom ili dva sloja. Može se brusiti nakon 30 minuta.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	Uobičajeno je nanošenje boje u dva sloja u razmaku 5-10 minuta, iako se naredni sloj može nanijeti i nakon nekoliko dana.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25°C .
ROK VALJANOSTI	3 godine.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!