

VRSTA PROIZVODA

KEMOKRIL VA završni premaz je debeloslojni antikorozivni brzосуšivi pokrivni premaz na osnovi vinil akrilnih polimerizata.

ASORTIMAN

KEMOKRIL VA završni premaz proizvodi se u nijansama prema RAL ton karti a u pojedinim slučajevima, ako nijansa dopušta, u kombinaciji sa specijalnim željeznim pigmentom Miox-om.

RAZRJEĐIVAČ

Kemokril VA razrjeđivač

IZGLED PREMAZA

Mat

SVOJSTVA

Proizvod se odlikuje po brzom sušenju, i kod nižih temperatura. Koristimo ga za antikorozijsku zaštitu raznih željeznih ili pocinčanih konstrukcija (posebno dalekovoda) u gotovo svim okolinama. Može se nanositi direktno na zdrave pocinčane površine. Nije otporan na organska otapala i naftne derivate.

SUŠENJE

Temperatura podloge °C	Suh na dodir minute	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međupr. interval dana
5	60	4	4	-
10	45	3	3	-
20	30	1	1	-
30	15	0,5	0,5	

SADRŽAJ SUHE TVARI

43 +/- 2%(volumno)
60 +/- 2% (težinski)

HOS VRIJEDNOST

HOS kategorija i granična vrijednost: A(i) 500 g/L, (2010.)proizvod sadrži maks: 499 g/L

IZDAŠNOST

Raspon debljina
Tipična debljina

Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m ² /l
Suh	mokar	
60 – 100 80	140 – 235 185	7,2 – 4,3 5,4

PAKIRANJE

Kante od cca.18 l (ovisno o nijansi)

GUSTOĆA

1,20 – 1,40 kg/l (ovisno o nijansi)

PRIPREMA POVRŠINE

Temeljni premaz:

Prije nanošenja Kemokrila VA završni mora biti temeljni premaz suh, čist i odmašćen.

NAČIN NANOŠENJA

Bezračnim špricanjem, četkom ili valjkom za manje površine.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.

*Podaci za bezračno
špricanje:*

Izlazni pritisak:

15 MPa

Otvor mlaznice:

0,021 – 0,031" (0,53– 0,79 mm)

Kut mlaza:

30 – 80°

**GRANIČNI ATMOSFERSKI
UVJETI**

Okolišna temperatura min. +5 °C

Relativna vlažnost max. 85%

Temperatura podloge min. 3 °C viša od točke rosišta

**PREPORUČLJIVI
ZAŠTITNI SUSTAV**

1 sloj 80 µm DSF KEMOKRIL VA temeljni premaz MIOX

1 sloj 80 µm DSF KEMOKRIL VA završni premaz

Najbolje da se premazni sustav odredi po preporuci stručnjaka
proizvođača i u skladnosti sa HRN EN ISO 12944/5 standardom

SKLADIŠTENJE

U originalnoj, tvorničkoj zatvorenoj ambalaži, u suhim i dobro ventiliranim
prostorima izvan izravnog utjecaja sunčevih zraka,
na temperaturi od +5 do + 25 °C

ROK VALJANOSTI

2 godine

**UVJERENJE O KVALITETI
PROIZVODA**

Izdaje se posebice za svaku šaržu

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!