Chromos Svjetlost

KEMOLUX PUR temeljni premaz

VRSTA PROIZVODA

KEMOLUX PUR temeljni premaz je dvokomponentni temeljni premaz na bazi poliuretana. Pigmentiran je antikorozivnim pigmentima.

ASORTIMAN

KEMOLUX PUR temeljni premaz proizvodi se u sivoj i crvenoj nijansi

RAZRJEĐIVAČ

Kemolux PUR razrjeđivač

IZGLED PREMAZA

Mat

SVOJSTVA

Izvanredna antikorozivna svojstva uz veliku elastičnost i visoku tvrdoću premaza.

SUŠENJE

Temperatura podloge °C	Suh na dodir sati	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međup. interval dana
10	4	8	8	11
20	2	6	6	7
30	1	5	5	3

SADRŽAJ SUHE TVARI

50 +/- 2%(volumno)
70 +/-2% (težinski)

HOS VRIJEDNOST

HOS kategorija i granična vrijednost: A(j), 500g/l (2010.)proizvod sadrži maks: 499 g/l

OMJER MIJEŠANJA S KONTAKTOM

Volumno - baza: kontakt = 5 : 1
Težinski – baza:kontakt = 100 : 15
Zamiješati barem 15 min prije korištenja
radno vrijeme mješavine 8 sati (20°C).

IZDAŠNOST

	Debljina suhog filma µm		Teoretska izdašnost m^2/l
	Suh	Mokar	
Raspon debljina Tipična debljina	40 – 60 50	80 – 120 100	12,5 –8,3 10,0

PAKIRANJE

Komplet od 18 l (15 l komp.A + 3 l komp.B)

GUSTOĆA

1,40 kg/l (A+B)

PRIPREMA POVRŠINE

Površinu je potrebno pjeskariti do standarda Sa 2½ ili mehanički očistiti do St3.

NAČIN NANOŠENJA

Na dobro pripremljenu podlogu nanosi se valjkom, kistom, zračnim ili bezračnim špricanjem.

Podaci za bezračno špricanje:
Izlazni pritisak:

Redovno provjeravati čistoću filtra!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.

TÜV NORD ISO 9001

Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI
TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801
E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr

Chromos Svjetlost

KEMOLUX PUR temeljni premaz

Otvor mlaznice: Kut mlaza:	15 MPa 0,018 – 0,023" (0,46 – 0,58 mm) 30 – 80°
GRANIČNI ATMOSFERSKI UVJETI	Okolišna temperatura min. +5 °C Relativna vlažnost max. 85% Temperatura podloge min. 3 °C viša od točke rosišta
PREPORUČLJIVI ZAŠTITNI SUSTAV	1 sloj 50 µm KEMOLUX PUR temeljni premaz Obično se prekriva sa PUR pokrivnim premazima. Najbolje da se premazni sustav odredi po preporuci stručnjaka proizvođača i u sukladnosti sa HRN EN ISO 12944/5 standardom
SKLADIŠTENJE	U originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog utjecaja sunčevih zraka, na temperaturi od +5 do + 25 °C
ROK VALJANOSTI	2 godine
UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA	Izdaje se posebice za svaku šaržu

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.

TÜV NORD
ISO 9001

Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI
TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801
E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr