

KEMOLUX PUR završni premaz

VRSTA PROIZVODA	KEMOLUX PUR završni premaz je dvokomponentni premaz na bazi poliuretana.																								
ASORTIMAN	KEMOLUX PUR završni premaz proizvodi se prema RAL-ton karti ili u nijansi po zahtjevu kupca																								
RAZRJEĐIVAČ	Kemolux PUR razrjeđivač																								
IZGLED PREMAZA	Sjajni, svilenkasto sjajni																								
SVOJSTVA	Odlikuje se odličnim mehaničkim svojstvima, dugotrajno je postojan na vremenske i UV utjecaje. U zaštiti metala osigurava trajnu antikorozijsku zaštitu i dobru kemijsku otpornost.																								
SUŠENJE	<table><tr><td>Temperatura podloge °C</td><td>Suh na dodir sati</td><td>Suh sati</td><td>Min.međupr. interval sati</td><td>Maks.međup. interval dana</td></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>8</td><td>8</td><td>11</td></tr><tr><td>20</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>30</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td>3</td></tr></table>					Temperatura podloge °C	Suh na dodir sati	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međup. interval dana	10	4	8	8	11	20	2	6	6	7	30	1	5	5	3
Temperatura podloge °C	Suh na dodir sati	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međup. interval dana																					
10	4	8	8	11																					
20	2	6	6	7																					
30	1	5	5	3																					
SADRŽAJ SUHE TVARI	46 +/- 2%(volumno) 60 +/-2% (težinski)																								
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(j), 500g/l (2010.)proizvod sadrži maks: 499 g/l																								
OMJER MIJEŠANJA S KONTAKTOM	Volumno - baza: kontakt = (4,5 - 5) : 1 Težinski – baza:kontakt = (4 - 4,5) : 1 Zamiješati barem 15 min prije korištenja radno vrijeme mješavine 7 sati (20°C).																								
IZDAŠNOST	<table><tr><td colspan="2">Debljina suhog filma μm</td><td rowspan="2">Teoretska izdašnost m²/l</td></tr><tr><td>Suh</td><td>Mokar</td></tr><tr><td>Raspon debljina Tipična debljina</td><td>30 – 50 40</td><td>65 – 110 85</td><td>15,3 –9,2 11,5</td></tr></table>					Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m²/l	Suh	Mokar	Raspon debljina Tipična debljina	30 – 50 40	65 – 110 85	15,3 –9,2 11,5											
Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m²/l																							
Suh	Mokar																								
Raspon debljina Tipična debljina	30 – 50 40	65 – 110 85	15,3 –9,2 11,5																						
PAKIRANJE	Komplet od 18 l (ovisno o nijansi 13,5 - 15 l komp.A + 3 l komp.B)																								
GUSTOĆA	1,0 – 1,2 kg/l (A+B)																								
PRIPREMA POVRŠINE	Za postizanje optimalne zaštite preporuča se, da je površina na koju nanosimo boju čista i suha a temeljni premaz nanešen i sušen sukladno uputstvima proizvođača. Eventualne nečistoće uklanjamo sa sredstvima za odmašćivanje i dobro isperemo svježom vodom te osušimo.																								

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



KEMOLUX PUR završni premaz

NAČIN NANOŠENJA

Na dobro pripremljenu podlogu nanosi se zračnim ili bezračnim špricanjem.

Podaci za bezračno špricanje:

Izlazni pritisak: 15 MPa
 Otvor mlaznice: 0,018 – 0,023" (0,46 – 0,58 mm)
 Kut mlaza: 30 – 80°

GRANIČNI ATMOSFERSKI UVJETI

Okolišna temperatura min. +5 °C
 Relativna vlažnost max. 85%
 Temperatura podloge min. 3 °C viša od točke rosišta

PREPORUČLJIVI ZAŠTITNI SUSTAV

1 sloj 50 µm KEMOLUX PUR temeljni premaz
 1 sloj 40 µm KEMOLUX PUR završni premaz
 Najbolje da se premazni sustav odredi po preporuci stručnjaka proizvođača i u skladnosti sa HRN EN ISO 12944/5 standardom

SKLADIŠTENJE

U originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog utjecaja sunčevih zraka, na temperaturi od +5 do + 25 °C

ROK VALJANOSTI

2 godine

UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA

Izdaje se posebice za svaku šaržu

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!