Chromos Svjetlost

# KEMOLUX AK temeljna boja za metal

**VRSTA PROIZVODA**

KEMOLUX AK temeljna boja za metal je zračno sušivi premaz baziran na alkidnoj smoli sa dodatkom antikorozijskih pigmenata i punila.

**ASORTIMAN**

KEMOLUX AK temeljna boja za metal proizvodi se u sivoj i oksidno-crvenoj nijansi.

**RAZRJEĐIVAČ**

Sintetični razrjeđivač

**IZGLED PREMAZA**

Polumat

**SVOJSTVA**

Kvalitetan antikorozijski temeljni premaz u alkidnim sustavima zaštite željeznih površina kao što su željezne konstrukcije, poljoprivredna mehanizacija itd. Premaz odlikuju dobra mehanička svojstva i odlična prionjivost.

**SUŠENJE**

| Temperatura podloge °C | Suh na dodir sati | Suh sati | Min.međupr. interval sati | Maks.međup. interval dana |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 20 | 20 | - |
| 10 | 8 | 14 | 14 | - |
| 20 | 6 | 10 | 10 | - |
| 30 | 4 | 8 | 8 | - |

**SADRŽAJ SUHE TVARI**

55+/- 2%(volumno)
75+/-2% (težinski)

**HOS VRIJEDNOST**

HOS kategorija i granična vrijednost: A(i), 500g/l (2010.), proizvod sadrži maks: 450 g/l

**IZDAŠNOST**

| | Debljina suhog filma µm | | Teoretska izdašnost $m^2/l$ |
|---|---|---|---|
| | Suh | Mokar | |
| Raspon debljina<br>Tipična debljina | 25 - 40<br>30 | 45 - 75<br>55 | 22.0 - 13.8<br>18.3 |

**PAKIRANJE**

18 l

**GUSTOĆA**

1,30 - 1,45 kg/l

**PRIPREMA POVRŠINE**

Za postizanje optimalne zaštite preporuča se:
Ručno ili strojno čišćenje do St2 prema HRN EN ISO 12944/4
Površina mora biti prije toga suha, čista i odmašćena.

**NAČIN NANOŠENJA**

Zračnim prskanjem, kistom, valjkom ili uranjanjem.
Viskozitet za prskanje i uranjanje: 28-30" po HRN EN ISO 2431, 4 mm
Viskozitet za kist i valjak: 60-80" po HRN EN ISO 2431, 4 mm

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.

TÜV NORD ISO 9001



CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI
TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801
E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr

Chromos Svjetlost

# KEMOLUX AK temeljna boja za metal

| | |
|---|---|
| **GRANIČNI ATMOSFERSKI UVJETI** | Okolišna temperatura min. +5 °C<br>Relativna vlažnost max. 85%<br>Temperatura podloge min. 3 °C viša od točke rosišta |
| **PREPORUČLJIVI ZAŠTITNI SUSTAV** | 1 sloj 30 µm KEMOLUX AK temeljna boja za metal<br>1-2 sloja po 30 µm KEMOLUX EMAJL LAK<br>Može se prekrivati i ostalim alkidnim pokrivnim premazima.<br>Najbolje da se premazni sustav odredi po preporuci stručnjaka proizvođača i u sukladnosti sa HRN EN ISO 12944/5 standardom |
| **SKLADIŠTENJE** | U originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog utjecaja sunčevih zraka, na temperaturi od +5 °C do + 25 °C |
| **ROK VALJANOSTI** | 5 godine |
| **UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA** | Izdaje se posebno za svaku šaržu |

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.

TÜV NORD ISO 9001

Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI
TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801
E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr