

KEMOLUX - BOJA ZA VAGONE -

1. POKRIVNI PREMAZ

VRSTA PROIZVODA	KEMOLUX - boja za vagone - 1. pokrivni premaz je zračno sušivi emajl lak izrađen na bazi alkidnog veziva i željeznog oksida, izvanrednih mehaničkih osobina, otpornosti na atmosferilije, ulja i blage kemikalije. Termički je stabilan do 120°C.
ASORTIMAN	KEMOLUX - boja za vagone - 1. pokrivni premaz.
RAZRJEĐIVAČ	Sintetični razrjeđivač
IZGLED PREMAZA	Srednje sjajan
SUŠENJE	suho na dodir: 2-4 h/20 °C uz 65 % rel. vlage i dobru ventilaciju.
SADRŽAJ SUHE TVARI	67-70 %, ovisno o ugrađenim pigmentima.
VISKOZITET	90-100"po HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C
IZDAŠNOST	10-12 m ² /l u jednom sloju na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 30µm.
GUSTOĆA	1,20 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(i), 500g/l (2010.), proizvod sadrži maks: 499 g/l
PODRUČJE PRIMJENE	KEMOLUX - boja za vagone - 1. pokrivni premaz služi kao međupremaz u sustavu zaštite konstrukcija od željeza i čelika te za zaštitu drva.
NAČIN NANOŠENJA	Kistom, prskanjem, valjkom, uranjanjem. -viskozitet za prskanje i uranjanje: 28-30" po HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C -viskozitet za kist i valjak: 80-100".po HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	Minimum: 16 h/20 °C, uz 65 % vlage i dobru ventilaciju. Maksimum: 1-2 tjedna. Ako se ovaj interval prekorači, površinu treba ohrapaviti brusnim papirom (čeličnom četkom) ili boji dodati 3-4 % razrjeđivača, zbog boljeg prijanjanja slijedećeg sloja.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25 °C.
ROK VALJANOSTI	5 godina.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!