

KEMOLUX A TEMELJNA BOJA ZA METAL

VRSTA PROIZVODA	KEMOLUX A temeljna boja za metale je debeloslojni zračno sušivi premaz baziran na alkidnoj smoli, dobrih mehaničkih svojstava, odlične prionjivosti te dobre temperaturne stabilnosti do 150 °C. Obogaćen je antikorozivnim pigmentima, otporan na atmosferilije, pa se može koristiti i kao jednoslojni premaz.
ASORTIMAN	KEMOLUX A temeljna boja crvena i siva
RAZRJEĐIVAČ	Sintetični razrjeđivač Kemolux razrjeđivač za brzосуšive boje
IZGLED PREMAZA	mat
SUŠENJE	suho na prašinu: 30 min/20 °C suho na dodir: 3 h, uz 65 % relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju
SADRŽAJ SUHE TVARI	65 - 75%
VISKOZITET	35- 45 " po HRN EN ISO 2431: 1999, 6 mm pri 20 °C
IZDAŠNOST	7-9 m/l u jednom sloju, na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 60 mm
GUSTOĆA	1,2-1,3 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(i), 500g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 499 g/L
PODRUČJE PRIMJENE	KEMOLUX A temeljna boja za metal služi kao antikorozivni temeljni premaz za sve vrste metalnih konstrukcija, opreme za industriju i druge metalne opreme koja je djelomično ili trajno izložena vremenskim utjecajima pod normalnim okolnostima.
NAČIN NANOŠENJA	Prije nanošenja temeljne boje potrebno je pripremiti podlogu (odstraniti nečistoće i masnoće). Nanosi se kistom, prskanjem, valjkom ili uranjanjem. Viskozitet za zračno prskanje i uranjanje: 20-30" po HRN EN ISO 2431: 1999 4mm Viskozitet za bezračno prskanje : 40-50" po HRN EN ISO 2431: 1999 4mm Viskozitet za kist i valjak: 60-80" po HRN EN ISO 2431: 1999 4mm
DEBLJINA FILMA	Preporuča se nanošenje temeljne boje u jednom sloju da se dobije debljina suhog filma od 60 mikrometara.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	Na čvrstu, suhu i čistu površinu nanosi se kistom/valjkom s međupremaznim intervalom od najmanje 12 sati ili prskanjem.
ZAVRŠNI POKRIVNI PREMAZ	HARDLUX PROFESIONAL HARDLUX METALNI EFEKT LAK KEMOLUX SINT. EMAJL LAK
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	5 godina

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!