



KEMOPOL – boja za unutarnje zidove

I1/R1

VRSTA PROIZVODA	KEMOPOL boja za unutarnje zidove je klasična vodorazrediva boja na bazi disperzije polimera u vodi. Otporna je na suho otiranje, ali ne i na pranje.
ASORTIMAN	Proizvodi se u bijeloj boji Za nijansiranje u pastelne tonove preporučujemo pigmentne preparacije KEMOTON. Primjenom Top Mix sustava za strojno nijansiranje CHROMOS-SVJETLOST može se dobiti čitav niz nijansi iz naše TON KARTE.
RAZRJEĐIVAČ	Čista voda.
IZGLED PREMAZA	Glatak, mat.
SADRŽAJ SUHE TVARI	60-62 %
VISKOZITET	10 000-15 000 mPa s prema HRN EN ISO 2555:2008
IZDAŠNOST	5-6 m ² /l, ovisno o hrapavosti i upojnosti podloge
GUSTOĆA	1,55 - 1,65 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(a), 30g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 17g/L
PODRUČJE PRIMJENE	KEMOPOL je disperzijska boja za zaštitu unutarnjih zidova izrađenih od vapnenih, produženih i cementnih žbuka te gipsanih ploča i zidova sa čvrstim starim naličima koje treba obnoviti. Podloga mora biti suha, čvrsta i čista, te prije prvog bojanja impregnirana SIMPRA impregnacijom. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja, razrijedena s vodom do 10%. Prije dodavanja vode boju treba dobro promiješati! Po prekidu rada ambalažu s bojom dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom. Ne preporučuje se rad na temperaturama ispod +5°C niti iznad +35 °C
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	6 – 10 sati (T = +20 °C, rel. vl. = 65 %)
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +30°C.
ROK VALJANOSTI	1,5 godina
NAPOMENA	Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline. KEMOPOL boja za unutarnje zidove nije zapaljiva. NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI

TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801

E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr