



KEMOCEL TEMELJNA BOJA ZA METAL

I1/R1

VRSTA PROIZVODA

KEMOCEL temeljna boja za metal izrađena je na bazi alkidno - fenolne smole uz dodatak antikorozijskih pigmenata. Brzog je sušenja, odlične prionjivosti, te dobrih antikorozivnih i mehaničkih osobina.

ASORTIMAN

KEMOCEL TEMELJNA BOJA ZA METAL- crvena
KEMOCEL TEMELJNA BOJA ZA METAL- siva

RAZRJEĐIVAČ

Univerzalni nitro razrjeđivač

IZGLED PREMAZA

Mat

SUŠENJE

Na prašinu 30 min, za manipulaciju 60 minuta, a otvrđne za 16 sati. Slijedeći sloj može se nanositi već nakon 60 minuta.

SADRŽAJ SUHE TVARI

70-72 % (težinski), 50-52% (volumno)

VISKOZITET

100 - 150" po HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C

IZDAŠNOST

10-11 m²/l u jednom sloju na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 30 mikrometara.

GUSTOĆA

1,3-1,4 kg/l

HOS VRIJEDNOST

HOS kategorija i granična vrijednost:
A(j), 500g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 499 g/L

PODRUČJE PRIMJENE

Primjenjuje se kao temeljni antikorozivni premaz za zaštitu metalnih površina u proizvodnji poljoprivrednih strojeva i alata, priključnih oruđa, industrijske opreme i drugih proizvoda metaloprerađivačke industrije i strojogradnje.

NAČIN NANOŠENJA

Na dobro pripremljenu metalnu podlogu (uklonjena hrđa, masnoća i vlaga) nanosi se kistom ili valjkom (razrijedjena s max. 10% razrjeđivača) te prskanjem ili uranjanjem (razrijedjena s 15-20% razrjeđivača) u dva sloja, 20 min nakon nanošenja prvog sloja, pri 20 °C.
Prije upotrebe boju treba dobro promiješati! Za završni sloj preporučamo KEMOLUX sint. emajl lak / KEMOLUX BS emajl lak / HARDRLUX metalni efekt lak / HARDLUX profesional lak / HARDLUX hammerschlag efekt lak / KEMOCEL nitro lak.

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseganja sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25 °C.

ROK VALJANOSTI

5 godina

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI

TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801

E-mail: prodaja@chromos-svetlost.hr :: Web: www.chromos-svetlost.hr