



KEMODUR S - UNIVERZALNA BRZOSUŠIVA TEMELJNA BOJA ZA METAL

VRSTA PROIZVODA	KEMODUR S univerzalna brzосуšiva temeljna boja izrađena je na bazi kombinacije modificirane alkidne smole i fenolne smole uz dodatak antikorozijskih pigmenata. Brzog je sušenja, odlične prionljivosti na različite metale te dobrih antikorozivnih i mehaničkih osobina.
ASORTIMAN	KEMODUR S - crvena KEMODUR S - siva
RAZRJEĐIVAČ	Univerzalni nitro razrjeđivač
IZGLED PREMAZA	Mat
SUŠENJE	Slijedeći sloj se može nanositi nakon 30 minuta, za manipulaciju treba 20 minuta, film je potpuno suh za 16 sati. Prinudno sušenje 30 minuta kod 60 °C.
SADRŽAJ SUHE TVARI	25-30% (volumno) 61-63 % (težinski)
VISKOZITET	60-80" po HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C
IZDAŠNOST	10-11 m ² /l u jednom sloju na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 30 mikrometara.
GUSTOĆA	1,6-1,8 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(j), 500g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 420 g/L
PODRUČJE PRIMJENE	Primjenjuje se kao temeljni antikorozivni premaz za metalne površine kao što su željezo, čelik, pocinčano željezo te aluminij i aluminijske legure u metaloprerađivačkoj industriji i strojogradnji.
NAČIN NANOŠENJA	Na dobro pripremljene podloge nanosi se prskanjem, razrijeđen na 30-35" po HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C. Slijedeći premaz (temeljne boje, pokrivne brzосуšive ili nitro boje) može se nanijeti u različitim intervalima, bez ograničenja.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25 °C.
ROK VALJANOSTI	3 godine

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!