

VRSTA PROIZVODA	KEMOLUX fasadna boja je izrađena na bazi akrilnog veziva i organskih otapala. Odlične je prirocnosti, otpornosti na atmosferilije, alkalije, soli i industrijske plinove. Paropropusna je i svjetlootporna.
ASORTIMAN	KEMOLUX fasadna boja. Proizvodi se u bijeloj boji i nijansama prema ton karti za KEMOLUX fasadne boje
RAZRJEĐIVAČ	Sintetični razrjeđivač
IZGLED PREMAZA	Gladak, mat
SUŠENJE	na dodir: 1 sat (kod normalnih uvjeta) između pojedinačnih slojeva: 24 sata
SADRŽAJ SUHE TVARI	65-70 %
VISKOZITET	40-60" po HRN EN ISO 2431:1999, 6 mm pri 20°C
IZDAŠNOST	6-8 m ² /l u jednom sloju, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge
GUSTOĆA	1,4 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(c), 430g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 429 g/L
PODRUČJE PRIMJENE	KEMOLUX fasadna boja služi za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih površina od žbuke, cigle, azbestcementnih ploča, plinobetona i slično na objektima visoko i niskogradnje. Podloga treba da je suha, oslobođena slabo vezanih slojeva i čista. Na suhoj i nezamrznutoj površini može se raditi i na temperaturi ispod -5 °C.
NAČIN NANOŠENJA	Kod produžene žbuke s morskim pijeskom, betona s drobljenim kamenom, plinobetona, stare mineralne žbuke te na stare sanirane podloge nanositi: 1. premaz - KEMOLUX fasadna impregnacija (nanositi četkom) 2. premaz - KEMOLUX fasadna boja razrjeđena s 20-30 % fasadne impregnacije ili razrjeđena s 10% sintetičnog razrjeđivača, (nanositi četkom); 3. premaz - KEMOLUX fasadna boja - narazrjeđena ili po potrebi razrjeđena sa 5 % razrjeđivača (nanositi četkom, valjkom ili prskanjem); 4. premaz - (ako je potrebno) - kao i treći. Kod normalno upojne vapnene žbuke s riječnim pijeskom i betona s kvarcnim šljunkom, azbestcementsa, stare umjetne žbuke, starih naliča disperzijskih boja i boja koje sadrže otapalo, impregniranje podloge nije potrebno.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	24 sata u svim slučajevima
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25 °C.
ROK VALJANOSTI	5 godina, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!