

KEMOLUX - OSNOVNA ULJANA BOJA

VRSTA PROIZVODA	KEMOLUX uljana boja za drvo je zračno sušivi premaz izrađen na bazi alkidnih smola i ulja.
ASORTIMAN	Prema KEMOLUX ton karti.
RAZRJEĐIVAČ	Sintetični razrjeđivač
IZGLED PREMAZA	Polumat
SUŠENJE	suho na dodir: 18-20 h/20 °C, uz 65 % relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju potpuno suho: 24-48 sati.
SADRŽAJ SUHE TVARI	94 %
IZDAŠNOST	10-12 m ² /l u jednom sloju, ovisno o nijansi i površini na koju se nanosi.
GUSTOĆA	1,9 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(d), 300g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 200g/L
PODRUČJE PRIMJENE	KEMOLUX uljana boja služi kao temeljni premaz za drvo.
NAČIN NANOŠENJA	Prije nanošenja premaza potrebno je pripremiti podlogu. Nova građevna stolarija mora se prethodno impregnirati impregnatorom za drvo (firnis). Preporučuje se nanošenje uljane boje kistom u dva sloja.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	Najmanje 24 sata. Prije nanošenja pokrivnog premaza uljanu boju treba oprezno prebrusiti.
ZAVRŠNI POKRIVNI PREMAZ	KEMOLUX sintetični emajl lak.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25 °C.
ROK VALJANOSTI	2 godine

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!