

VRSTA PROIZVODA	Lak za čamce je bezbojan, na zraku sušivi premaz na bazi alkidnih smola i prirodnih ulja. Preporuča se za novo drvo ili ranije lakirano drvo na unutarnjim i vanjskim površinama iznad vodene linije.
ASORTIMAN	Bezbojni lak za čamce
RAZRJEĐIVAČ	Sintetični razrjeđivač
IZGLED PREMAZA	Mat, sjajan, proziran premaz.
SUŠENJE	8-12 h/20 °C, uz 65 % relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju.
SADRŽAJ SUHE TVARI	47 %
VISKOZITET	Sjajni- 40-60" po HRN EN ISO 2431: 1999,4 mm Mat - 80-120" po HRN EN ISO 2431: 1999,4 mm
IZDAŠNOST	9-11 m ² /l u jednom sloju, uz debljinu suhog filma od 30 μ.
GUSTOĆA	0,90 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(e), 400g/l(2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 399g/l
PODRUČJE PRIMJENE	Bezbojni lak za čamce služi kao završni premaz za drvo. Novo drvo mora se prethodno impregnirati firnisom lanenog ulja, a ranije lakirano drvo prebrusiti brusnim papirom.
NAČIN NANOŠENJA	Bezbojni lak za čamce nanosi se kistom kod viskoziteta isporuke ili prskanjem kod viskoziteta 28-30", po HRN EN ISO 2431: 1999,4mm Preporuča se nanošenje u nekoliko tankih slojeva.
DEBLJINA FILMA	Preporuča se debljina suhog filma od 60 μ.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	Najmanje 16 sati, a najviše 14 dana. Ako se to vrijeme prekorači, površinu premaza treba lagano prebrusiti brusnim papirom radi boljeg prijanjanja slijedećeg premaza.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseg sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25 °C.
ROK VALJANOSTI	5 godina.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.