

LAZURIT LAK - ZAŠTITA I DEKORACIJA DRVA

VRSTA PROIZVODA	LAZURIT LAK izrađen je na bazi modificiranih alkidnih veziva, postojećih transparentnih pigmenata i vodoodbojnih aditiva. Na površini drva stvara elastičan i postojan film. Zahvaljujući povećanoj količini veziva i pigmentaciji u odnosu na uobičajene lazurne premaze, LAZURIT LAK ima vrlo izraženu otpornost na loše vremenske utjecaje. Po zaštitnim svojstvima približava se klasičnim emajl lakovima, istovremeno zadržavajući sva uobičajena svojstva lazurnih premaza. Daje drvu dimenzionalnu stabilnost, što je vrlo bitno kod zaštite vrata i prozora. Površinu drva oplemenjuje svilenkasto-sjajnim izgledom, a struktura drva ostaje vidljiva.
ASORTIMAN	Proizvodi se u slijedećim nijansama: bezbojni, bijeli, bor, tik, orah, ebanovina, kesetn, mahagonij, hrast, palisander, zeleni, plavi.
RAZRJEĐIVAČ	Razrjeđivanje nije potrebno, a za pranje alata koristiti naš sintetični razrjeđivač.
IZGLED PREMAZA	Svilenkasto-sjajan
VISKOZITET	30-35" HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C
IZDAŠNOST	10-13 m ² /l u jednom sloju, ovisno o vrsti drva i stanja obrade.
GUSTOĆA	0,88-0,99 kg/l
PODRUČJE PRIMJENE	LAZURIT LAK prvenstveno je namijenjen za vanjsku zaštitu drva i zaštitu drva u unutarnjim vlažnim prostorijama. Za dugotrajnu zaštitu drva od mikroorganizama, prije nanošenja LAZURIT LAKA, potrebno je nanijeti jedan sloj LAZURIT IMPREGNACIJE.
PREPORUKA ZA PRIMJENU	Drvo koje se zaštićuje LAZURIT LAKOM u pravilu ne bi smjelo imati više od 15 % vlage. Ako drvo četinara sadrži veće količine smole, onda ga treba temeljito oprati nitrorazrjeđivačem. Stare lazurne premaze, prije obnavljanja, treba lagano obrusiti brusnim papirom i dobro otprašiti.
NAČIN NANOŠENJA	LAZURIT LAK nanosi se kistom ili valjkom u dva sloja za kontinentalne klimatske uvjete, a u primorskim krajevima drvo zaštititi s tri sloja. Vremenski razmak kod nanošenja slojeva treba biti 12-24 sata, ovisno o vremenskim uvjetima. Prije upotrebe LAZURIT LAK treba dobro promiješati, a nakon prestanka rada, ambalažu sa ostatkom dobro zatvoriti.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od 0 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	5 godina

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!