



I1/R1



LAZURIT - ZA ZAŠTITU I DEKORACIJU DRVA

VRSTA PROIZVODA

LAZURIT u boji je transparentni zaštitno-dekorativni premaz za drvo za vanjske i unutarnje radove. Izrađen je na bazi visokokvalitetnog alkidnog veziva, pigmenta i drugih komponenata koje štite drvo od vremenskih utjecaja i ukrašavaju ga jednom od boja egzotičnih vrsta drva. Kod njegove primjene struktura drva ostaje vidljiva.

ASORTIMAN

Proizvodi se u slijedećim nijansama: bezbojni, bijeli, bor, tик, orah, ebanovina, kesetn, mahagonij, hrast, palisander, zeleni, plavi.

RAZRJEĐIVAČ

Razrjeđivanje nije potrebno.

IZGLED PREMAZA

Mat

VISKOZITET

12" HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C

IZDAŠNOST

10-11 m²/l, ovisno o upojnosti podloge

GUSTOĆA

0,8 kg/l

HOS VRIJEDNOST

HOS kategorija i granična vrijednost:
A(f), 700g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 660g/L

PODRUČJE PRIMJENE

LAZURIT u boji služi za zaštitu unutarnje i vanjske građevne stolarije: vrata, roleta, fasada, potkrovla, balkonske drvene ograde, zidne i stropne lamperije i sl.

Bezbojni LAZURIT se ne treba primjenjivati kao samostalni premaz za vanjske radove!

LAZURIT boje se međusobno mogu miješati da se dobije željena nijansa.

LAZURIT (u boji i bezbojni) ne sadrži fungicide i insekticide paje za vanjske radove kao prvi premaz (podloga) obavezna LAZURIT IMPREGNACIJA.

NAČIN NANOŠENJA

Novo drvo koje se štiti LAZURIT sustavom treba biti dobro prosušeno (najviše 18 % vlage) i temeljito površinski obrađeno. Stare lazurne premaze prije obnavljanja treba lagano prebrusiti brusnim papirom i dobro otprašiti. Stare premaze druge vrste (npr. uljane boje, lakove) treba prije upotrebe LAZURIT sustava odstraniti do golog drveta. LAZURIT u boji može se nanijeti četkom, valjakom ili spužvom 12 do 24 sata nakon nanošenja LAZURIT IMPREGNACIJE na čisto, obrađeno drvo.

LAZURIT u boji nanosi se na impregniranu podlogu u 1-3 premaza ovisno o željenom intenzitetu boje i izloženosti atmosferilijama. Pribor se pere sintetičnim razrjeđivačem

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseganja sunčevih zraka na temperaturi od 0 do + 25 °C.

ROK VALJANOSTI

5 godina

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolj!