



I1/R1



MAESTRO LJEPILO ZA LAMEL PARKET

VRSTA PROIZVODA

MAESTRO LJEPILO ZA LAMEL PARKET je izrađeno na bazi vodene disperzije polivinilacetata.

ASORTIMAN

MAESTRO LJEPILO ZA LAMEL PARKET

pH

6-7

SUŠENJE

25-30 min. (20°C i 65% rel. vlage)

SADRŽAJ SUHE TVARI

63-65 %

VISKOZITET

18000-20000 m Pa·s, HRN EN ISO 2555:2008, pri 20°C

IZDAŠNOST

0,50-0,80 kg/m²

GUSTOĆA

1,30 kg/l

PODRUČJE PRIMJENE

Koristi se za ljepljenje klasičnog i lamel parketa na betonske, drvene i slične podlove.!

NAČIN NANOŠENJA

Podloga mora biti suha, ravna, glatka te dobro očišćena od masnoće i prašine. Najbolji rezultati postižu se kad je temperatura ljepila, parketa i podloge od +15 do +25°C. Ne raditi kod temperature nižih od +10°C! Na podlogu ljepilo treba ravnomjerno nanijeti nazubljenom lopaticom u debljini sloja od oko 1 mm. Po završetku radova alat odmah treba dobro oprati vodom

MEĐUPREMAZNI INTERVAL

Ljepilo veže već nakon par sati, ali je daljnja obrada preporučiva tek nakon 24 sata.

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dajega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25°C.

ROK VALJANOSTI

1 godina

NAPOMENA

Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline.

Ljepilo za parket nije zapaljivo!

NE SMIJE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI

TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801

E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr