



I1/R1



LJEPILO ZA PARKET - KLASIK

VRSTA PROIZVODA	LJEPILO ZA PARKET KLASIK je izrađeno na bazi vodene disperzije polivinilacetata.
ASORTIMAN	LJEPILO ZA PARKET K
SUŠENJE	25-30 min. (20°C i 65% rel. vlage)
SADRŽAJ SUHE TVARI	72-73 %
pH VRIJEDNOST	6-7
VISKOZITET	20 000-25 000 mPa·s, HRN EN ISO 2555:2008 pri 20°C
IZDAŠNOST	0,50-0,80 kg/m ²
GUSTOĆA	1,35 kg/l
PODRUČJE PRIMJENE	Koristi se za ljepljenje klasičnog parketa na betonske, drvene i slične podloge. Najbolji rezultati postižu se kad je temperatura ljepila, parketa i podloge od +15 do +25 °C. Ne raditi kod temperaturna nižih od +10°C!
NAČIN NANOŠENJA	Podloga mora biti suha, ravna, glatka te dobro očišćena od masnoće i prašine. Na podlogu ljepilo treba ravnomjerno nanijeti nazubljenom lopaticom u debljinu sloja od oko 1 mm. Ljepilo veže već nakon par sati, ali je daljnja obrada preporučiva tek nakon 24 sata. Po završetku radova alat odmah treba dobro oprati vodom!
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25°C.
ROK VALJANOSTI	1 godina
NAPOMENA	Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline. Ljepilo za parket nije zapaljivo! NE SMIJE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI

TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801

E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr