

VRSTA PROIZVODA

MAESTRO MAT LAK ZA PARKET SD – je bezbojni **dvakomponentni** lak, izrađen na bazi poliuretanskih veziva u organskom otapalu sa posebnim dodacima. Odlikuje se protukliznošću, velikom tvrdoćom te otpornošću na habanje i utjecaj blagih kemikalija i dugotrajnošću.

ASORTIMAN

MAESTRO mat lak za parket SD

RAZRJEĐIVAČ

Lak se ne razrjeđuje! Ukoliko je potrebno razrijedjivanje prije nanošenja završnog sloja laka koristiti do 10% Maestro usporivača.

IZGLED PREMAZA

Mat površina (30-40%) kako bi se sprječila refleksija od osvjetljenja

SUŠENJE

suho na dodir: 1 – 2 sata/20 °C uz 65 % rel. vlage i dobru prozračnost.

za brušenje: 24 sata

potpuno: 48 sati

SADRŽAJ SUHE TVARI

50-55%

OMJER MIJEŠANJA S KONTAKTOM

1 : 1

VISKOZITET

25-30", HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm

IZDAŠNOST

3 – 4 m²/l za tri sloja

PAKIRANJE

Maestro mat lak za parket SD 10 l

Maestro kontakt SD 10 l

GUSTOĆA

Oko 1,06 kg/l

HOS VRIJEDNOST

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j, 500g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 499g/L

PODRUČJE PRIMJENE

Koristi se za zaštitu i dekoraciju parketa u sportskim dvoranama za postizanje smanjenog sjaja i smanjene klizavosti.

NAČIN NANOŠENJA

Prije nanošenja laka za parket, podlogu treba strojno izbrusiti, sa starog parketa skinuti vosak, a stari lak temeljito izbrusiti. Za završno brušenje upotrijebiti brusni papir br. 150. Brusnu prašinu odstraniti usisavačem.

Prije upotrebe svaku komponentu dobro promiješati! U čistoj i suhoj posudi zamiješati lak i kontakt u volumnom ili težinskom omjeru 1 : 1, dobro homogenizirati smjesu, pustiti da stoji 15 min, te iznova promiješati prije nanošenja. Pakiranja s preostalom lakom i kontaktom odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu! Otvoreno vrijeme (otvrdnjavanje) smjese je 6 – 8 sati (zato priređivati samo količinu smjese potrebnu za jedan sloj).

Smjesu nanositi specijalnim valjkom kratkih dlačica, brzo i ravnomjerno. Potrebno je nanositi tri sloja laka, na suhi (vlažnost parketa 8 – 10 %), obrušeni i očišćeni parket s međupremaznim intervalom od 24 sata.

Ako se želi znatno ubrzati proces površinske zaštite parketa koristi se MAESTRO impregnacija kao osnovni sloj i/ili MAESTRO gel za fuge kao međusloj prije završnog sloja laka.

Osušeni prvi i drugi sloj laka lagano prebrusiti brusnim papirom br. 150 (ručno brušenje) ili br. 240 – 280 (ručna brusilica), a brusnu prašinu odstraniti usisavačem. Sloj Maestro impregnacije ili Maestro gela se ne brusi.

Pribor prati isključivo MAESTRO sredstvom za pranje.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolj!



I1/R1



MAESTRO – MAT LAK ZA PARKET SD

**MEĐUPREMAZNI
INTERVAL**

24 sata, kod optimalnih uvjeta rada (18 – 22 °C, relativna vlažnost zraka 65 %).

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan dosega sunčevih zraka na temperaturi +5 do +25 °C.

ROK VALJANOSTI

2 godine

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI

TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801

E-mail: prodaja@chromos-svjetlost.hr :: Web: www.chromos-svjetlost.hr