

SILIKONA – silikonska fasadna boja

VRSTA PROIZVODA	SILIKONA silikonska fasadna boja je fasadna boja sa silikonskom smolom. Ima malu sklonost prljanju te jako svojstvo vodoodbojnosti uz zadržavanje paropropusnosti.
ASORTIMAN	Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom sustava za strojno nijansiranje Top Mix može se dobiti niz nijansi iz anorganskih pigmentata otpornih na atmosferilije i sunčevo zračenje.
RAZRJEĐIVAČ	Čista voda.
IZGLED PREMAZA	Gladak, mat.
SADRŽAJ SUHE TVARI	55 - 60%
VISKOZITET	10 000-16 000 mPa·s prema HRN EN ISO 2555:2008
IZDAŠNOST	0,20 – 0,25 l/m ² , ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge
GUSTOĆA	1,4-1,5 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(c), 40g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 15g/L
PODRUČJE PRIMJENE	SILIKONA silikonska fasadna boja preporučuje se za zaštitu novih, nekarboniziranih i starih, već karboniziranih vapnenih, vapnencementnih i cementnih žbuka. Moguć je i nanos na dobro prihvaćene silikatne i silikonske premaze kao i na sve vrste mineralnih i disperzijskih dekorativnih žbuka.
NAČIN NANOŠENJA	Kao temeljni premaz koristi se SILIKONA vodoodbojna silikonska impregnacija uz nužno poštivanje omjera razrjeđivanja. Boja se nanosi kistom, valjkom ili špricanjem uvijek u najmanje 2 nanosa. Međusloj se razrjeđuje do 15%, a završni sloj do maksimalno 10%. Sljedeći sloj nanosi se nakon 4-6 sati sušenja. Zaštititi od oborina 24 sata.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 25°C
ROK VALJANOSTI	18 mjeseci u originalno zatvorenoj ambalaži.
NAPOMENA	SILIKONA silikonska fasadna boja nije zapaljiva.

NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!