

SIMPRA – univerzalna impregnacija

| | |
|------------------------------|---|
| VRSTA PROIZVODA | SIMPRA univerzalna fasadna impregnacija izrađena na bazi vodene emulzije polimernih veziva. |
| RAZRJEĐIVAČ | Čista voda |
| IZGLED PREMAZA | Bezbojan, mat |
| SADRŽAJ SUHE TVARI | 15,00% |
| VISKOZITET | 10-15" po HRN EN ISO 2431:1999 |
| IZDAŠNOST | 0,1 – 0,12 l/m ² |
| GUSTOĆA | 1,0 – 1,1 kg/l |
| HOS VRIJEDNOST | HOS kategorija i granična vrijednost: A(h), 30g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 11g/L |
| PODRUČJE PRIMJENE | SIMPRA univerzalna fasadna impregnacija prodire duboko u podlogu te povezuje slabo vezane čestice. Potpomaže ušvršćivanje i ujednačava upojnost podloge te poboljšava prijanjanje BRAVO, KEMOPOL / KEMOPOL PREMIUM boja za unutarnje zidove, DISPERSVAN i FASENA boja za fasade, BETONTON boje za beton i drugih disperzivnih premaza za unutarnje i vanjske radove. |
| NAČIN NANOŠENJA | Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, suha i čista. Prije primjene razrjeđuje se vodom u omjeru 1:1. Preporučamo nanošenje četkom, u jednom sloju. Može se nanositi na podloge čija je temperatura od +5 do +35 °C, kad nisu pod izravnim utjecajem sunca! Bojenje fasadnih površina po kiši, magli ili jakom vjetru nije dopušteno! Svježe premazane fasadne površine treba barem 24 sata zaštititi od kiše, sunca i vjetra! Nakon upotrebe pribor treba oprati vodom! |
| MEĐUPREMAZNI INTERVAL | 6 – 10 sati (T = +20 °C, rel. vl. = 65 %) |
| SKLADIŠTENJE | Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C. |
| ROK VALJANOSTI | 1,5 godina |
| NAPOMENA | SIMPRA univerzalna fasadna impregnacija nije zapaljiva! NE SMIJE SE SMRZNUTI! |

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!