



VRSTA PROIZVODA	TERMOSTAL Zn je silikonski premaz sa cinkovom prašinom, postojan na visoke temperature.																													
ASORTIMAN	TERMOSTAL Zn proizvodi se u metalno sivoj nijansi																													
RAZRJEĐIVAČ	Razrjeđivač za brzosušive boje																													
IZGLED PREMAZA	Mat																													
SVOJSTVA	Premaz nudi odličnu antikorozijsku zaštitu površina željeznih objekata izloženih visokim temperaturama do 400°C.																													
SUŠENJE	<table><tr><th>Temperatura podloge °C</th><th>Suh na dodir minute</th><th>Suh sati</th><th>Min.međupr. interval sati</th><th>Maks.međup. interval dana</th></tr><tr><td>5</td><td>90</td><td>6</td><td>6</td><td>-</td></tr><tr><td>10</td><td>60</td><td>4</td><td>3</td><td>-</td></tr><tr><td>20</td><td>20</td><td>3</td><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td>30</td><td>15</td><td>3</td><td>1</td><td>-</td></tr></table>					Temperatura podloge °C	Suh na dodir minute	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međup. interval dana	5	90	6	6	-	10	60	4	3	-	20	20	3	2	-	30	15	3	1	-
Temperatura podloge °C	Suh na dodir minute	Suh sati	Min.međupr. interval sati	Maks.međup. interval dana																										
5	90	6	6	-																										
10	60	4	3	-																										
20	20	3	2	-																										
30	15	3	1	-																										
SADRŽAJ SUHE TVARI	38 +/- 2%(volumno) 71 +/- 2%(težinski)																													
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: B(e), 840 g/l (2008) proizvod sadrži maks. 650 g/l																													
IZDAŠNOST	<table><tr><th colspan="2">Debljina suhog filma μm</th><th rowspan="2">Teoretska izdašnost m²/l</th></tr><tr><th>Suh</th><th>mokar</th></tr><tr><td>Raspon debljina Tipična debljina</td><td>20 – 30 25</td><td>55 – 80 65</td><td>19,0 – 12,7 15,2</td></tr></table>					Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m²/l	Suh	mokar	Raspon debljina Tipična debljina	20 – 30 25	55 – 80 65	19,0 – 12,7 15,2																
Debljina suhog filma μm		Teoretska izdašnost m²/l																												
Suh	mokar																													
Raspon debljina Tipična debljina	20 – 30 25	55 – 80 65	19,0 – 12,7 15,2																											
PAKIRANJE	18 l																													
GUSTOĆA	1,9 kg/l																													
PRIPREMA POVRŠINE	Za postizanje optimalne zaštite preporuča se pjeskarenje ili sačmarenje do Sa 2 ½ prema HRN EN ISO 12944/4. U iznimnim slučajevima dozvoljava se na manjim površinama (n.pr. Oko varova) ručno pripremljena površina do St 2-3 prema istom standardu.																													
NAČIN NANOŠENJA	Bezračnim špricanjem, četkom ili valjkom za manje površine.																													

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!



Chromos
Svjetlost

TERMOSTAL Zn

I1/R1 09/11

Podaci za bezračno špricanje:	Može ga se nanositi također špricanjem sa komprimiranim zrakom. <i>Redovno provjeravati čistoću filtra!</i>
Izlazni pritisak:	15 MPa
Otvor mlaznice:	0,015 – 0,021" (0,38 – 0,48 mm)
Kut mlaza:	30 – 60°
GRANIČNI ATMOSFERSKI UVJETI	Okolišna temperatura min. +5 °C Relativna vlažnost max. 85% Temperatura podloge min. 3 °C viša od točke rosišta
PREPORUČLJIVI ZAŠTITNI SUSTAV	1 sloj 25 µm TERMOSTAL Zn 1 ili 2 sloja po 25 µm TERMOSTAL
SKLADIŠTENJE	Najbolje da se premazni sustav odredi po preporuci stručnjaka proizvođača i u skladnosti sa HRN EN ISO 12944/5 standardom U originalnoj, tvorničkoj zatvorenoj ambalaži, u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog utjecaja sunčevih zraka, na temperaturi od +5 do + 25 °C
ROK VALJANOSTI	1 godina
UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA	Izdaje se posebno za svaku šaržu

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!