



# VITAGRUND – dubinska nano impregnacija

I1/R1

<b>VRSTA PROIZVODA</b>	VITAGRUND je dubinska nano impregnacija na bazi vodorazrjedivih akrilnih smola s penetrirajućim i konsolidirajućim svojstvima
<b>RAZRJEĐIVAČ</b>	Čista voda
<b>SADRŽAJ SUHE TVARI</b>	15,00%
<b>VISKOZITET</b>	HRN EN ISO 2431:1999: 10 - 12''
<b>IZDAŠNOST</b>	0,100 – 0,120 l/m <sup>2</sup>
<b>GUSTOĆA</b>	HRN EN ISO 2811-1:2004: 1,015 -1,020kg/L
<b>HOS VRIJEDNOST</b>	HOS kategorija i granična vrijednost: A(h), 30g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 25g/L
<b>PODRUČJE PRIMJENE</b>	VITAGRUND se upotrebljava na vanjskim površinama s velikom upojnošću, betonu, karboniziranim vapnenim, vapnenocementnim i cementnim žbukama, za podloge koje se nisu u potpunosti uspjele raspršiti čišćenjem, a na koje je predviđen nanos akrilatne ili silikonske boje, odnosno predviđena je ugradnja tankoslojnih dekorativnih akrilatnih ili silikatnih žbuka, i vlaknenocementne i gipskartonske ploče prije prebojavanja disperzijskim bojama ili ugradnje tankoslojnih dekorativnih žbuka. Nije pogodan za primjenu kao temeljni premaz ispod silikatnih premaza. Osušeni premaz je bezbojan, ne stvara film i nema sjaj te duboko prodire, izjednačava i učvršćuje podlogu te je štit od prodora atmosferskih utjecaja. Konsolidira podloge koje prelaze u prašinu što VITAGRUND impregnaciju čini pogodnom za podloge na koje će se nanositi fasadne mase za izravnavanje i armiranje koje su oplemenjene polimernim vezivima. Obavezan je kao podloga ispod Fasavita i Elastavita.
<b>NAČIN NANOŠENJA</b>	Prije upotrebe razrjeđuje se s vodom u omjeru 1:1. Sušenje minimalno 12 sati. Zaštita od oborina 24 sata. Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, suha i čista. Nanosi se četkom ili valjkom, u jednom sloju na normalno upojnim podlogama (betonske podloge i žbuka), a u dva sloja na jako upojnim podlogama (siporex, gips). Može se nanositi na podloge čija je temperatura od +5 do +35 °C, kad nisu pod izravnim utjecajem sunca! Bojenje fasadnih površina po kiši, magli ili jakom vjetru nije dopušteno! Svježe premazane fasadne površine treba barem 24 sata zaštiti od kiše, sunca i vjetra! Nakon upotrebe pribor treba oprati vodom!
<b>SKLADIŠTENJE</b>	U suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseg sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
<b>ROK VALJANOSTI</b>	Najmanje 12 mjeseci u originalno zatvorenoj ambalaži.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. :: M. STOJANOVIĆA 13 :: 35257 LUŽANI

TEL. 385/35/213 800 :: FAX. 385/35/213 801

E-mail: prodaja@chromos-svetlost.hr :: Web: www.chromos-svetlost.hr