

KEMOLUX BRZOSUŠIVI LAK

VRSTA PROIZVODA	KEMOLUX brzосуšivi sintetični emajl lak je premaz baziran na modificiranoj alkidnoj smoli, brzog sušenja, odlične prionljivosti i ostalih mehaničkih osobina te otpornosti na atmosferilije, blage kemikalije, pogonska goriva i maziva.
ASORTIMAN	Prema KEMOLUX ton karti.
RAZRJEĐIVAČ	Brzосуšivi razrjeđivač za KEMOLUX brzосуšive boje
IZGLED PREMAZA	Sjajan ili mat, prema zahtjevu kupca
SUŠENJE	Slijedeći sloj se može nanositi nakon 15-20 minuta, za mani-pulaciju treba 30 minuta, film je potpuno suh za cca 2 sata.
	Prinudno sušenje: 30 minuta kod 60 °C.
IZDAŠNOST	8-11 m ² /l u jednom sloju na glatkoj površini, uz debljinu suhog filma od 30 mikrometara
GUSTOĆA	0,9-1,2 kg/l, ovisno o nijansi
SADRŽAJ SUHE TVARI	53-58 %, ovisno o nijansi
VIZKOZITET	100-120" po DIN 53211/20 °C
HOS VRIJEDNOST	proizvod sadrži: maks. 430 g / l
PODRUČJE PRIMJENE	Poljoprivredni strojevi, priključna oruđa, industrijska oprema, sredstva unutrašnjeg transporta i drugi proizvodi metalopreradaivačke i elektro industrije.
NAČIN NANOŠENJA	Na dobro pripremljenu metalnu podlogu preporučuje se prethodno nanijeti KEMOLUX brzосуšivu temeljnu boju za metal, a zatim prskanjem KEMOLUX brzосуšivi sintetični emajl lak u željenoj nijansi, u dva sloja. Kemolux brzосуšivi lak se za prskanje razrjeđuje BS sintetičnim razrjeđivačem na 25" po 4 DIN 53211/20 °C.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	U sustavu zaštite metala KEMOLUX brzосуšiva temeljna boja- KEMOLUX brzосуšivi emajl lak, slijedeći sloj se prskanjem može nanositi već 15-20 min nakon prethodnog (sustav "mokro na mokro"), do 8 sati ili tek nakon 7 dana.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	5 godina

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!