



# P 625 standard

## LJEPILO ZA PARKET NA BAZI POLIURETANA

### OSOBINE

- Koristi se za lijepljenje svih vrsta parketa i drvenih obloga
- Osigurava fleksibilno lijepljenje (norma DIN 218)
- Visoka izvedba pri početnom i završnom prianjanju
- Pogodno za sisteme s podnim grijanjem



### PODRUČJE PRIMJENE

2-komponentno poliuretansko ljepilo bez otapala, koje stvrđnjava reakcijom. Za sve vrste parketa (mozaik, klasični parket, masivni parket debljine 10 mm, itd.) i drvenih obloga. Thomsit P 625 također se koristi kod lijepljenja parketa i laminata na podloge.

### PRIMJENA

Površine na koje se parket lijepi, moraju biti suhe, čiste, bez pukotina, glatke i otporne na rastezanje i pritisak. Oštećenja na podlozi potrebno je sanirati Thomsit smolama, a neravne površine izravnati Thomsit izravnavaјućom masom (npr. Thomsit DH Maxi). Kod postavljanja parketa na površinu sa sistemom podnog grijanja, grijanje mora raditi 10 dana prije postavljanja podloge, te biti isključeno tijekom postavljanja. 72 sata nakon završetka postavljanja obloge, grijanje se može ponovno uključiti.

Proizvod se isporučuje u dvije odvojene kante (komponenta A i B), a primjenjuje se tako da se utvrđivač (komponenta B, 1 kg), dodaje u otopinu (komponenta A, 6 kg) i miješa 5 minuta. Stvrđnjanje počinje nakon 30 – 45 minuta pri 20°C. Proces potpunog stvrđnjanja ovisi o temperaturi okoline i podloge.

## ALAT ZA NANOŠENJE LJEPILA

B3, 23/48, 23/47 nazubljena lopatica

## OBRATITE PAŽNJU

Ne miješajte Thomsit P 625 sa bilo kojim drugim brandiranim proizvodom. Opasno je odstranijevati ostatke proizvoda paljenjem. Tijekom paljenja, posebno stvrdnjavajuća komponenta B, proizvodi plinove koji su štetni po zdravlje. Ta komponenta treba se čvrsto zatvoriti nakon upotrebe. Preporučuje se upotrijebiti zaštitne rukavice i naočale. U slučaju kontakta s kožom, isprati s vodom i sapunom. U slučaju kontakta s očima odmah posjetiti liječnika.

## TEHNIČKI PODACI

Boja: svjetlo siva  
pH: oko 7,0  
Gustoća: 1,1 kg/ l  
Vrijeme čekanja: 10 – 20 minuta  
Otvoreno vrijeme: 2 sata  
Može se opteretiti: nakon 24 sata  
Kraj sušenja: nakon 72 sata  
Temperaturna otpornost: od -10°C do +50°C  
Vodootpornost: otporno na vlagu  
Rok trajanja: 9 mjeseci  
Potrošnja: cca. 800 – 2000 g/m<sup>2</sup>  
Pakiranje: 10,5 kg