

## CT 75

**Silikonska završna žbuka**  
„Zaribana“ struktura, granulacija 2,0 mm

### OSObine

- Dostupna u 211 nijansi
- Spremna za primjenu
- Paropropusna
- Visoko vodoodbojna
- Otporna na vremenske uvjete
- Visoka otpornost na prljavštinu



### PODRUČJE PRIMJENE

Ceresit CT 75 je tankoslojna dekorativna žbuka koja se ugrađuje na betonske i gipsane podloge, žbuke, ivericu i gipsane ploče sa vlaknima. Preporučujemo upotrebu ovog proizvoda za završni sloj u Ceresit Ceretherm sistemu prilikom postavljanja EPS ploča. Ceresit CT 75 pogodna je za primjenu na dijelovima zgrade na kojima je potrebna visoka paropropusnost. Dostupna je u širokoj paleti boja. Ne preporučuje se primjena tamnih tonova na većim površinama, već samo za arhitektonske detalje.

### PRIPREMA PODLOGE

CT 75 nanosi se na glatke, nosive, suhe i čiste podloge, bez tvari koje mogu uzrokovati odvajanje (masti, bitumen, prašina), kao što su:

- beton (star min. 3 mjeseca), vlažnosti ispod 4%, premazan sa CT 16
- žbuka na bazi cementa i produžena žbuka ( stara min. 3 dana), premazane sa CT 16
- armirani sloj ljepila Ceresit CT 85 (star min. 3 dana), premazan sa CT 16
- gipsana žbuka (samo u unutarnjim prostorima), vlažnosti ispod 1%, prethodno premazana sa CT 17, te sa CT 16
- iverica i gips-kartonske ploče (samo u unutarnjim prostorima), postavljene u skladu sa uputama proizvođača, prethodno premazane sa CT 17, te sa CT 16
- slojeve stare boje dobro vezane za podlogu (samo u unutarnjim prostorima), premazane sa Ceresit CT 16

Neravne i oštećene podloge prethodno sanirajte. Provjerite nosivost mineralnih podloga. U slučaju tradicionalnih žbuka i betonskih podloga upotrijebite punilo za žbuke Ceresit CT 29.

U potpunosti uklonite slojeve prljavštine, kreča, boje, ljepila, kao i slabo nosive slojeve. Upojne podloge premažite osnovnim premazom CT 17, a nakon 4 sata sa CT 16. Preporučujemo primjenu toniranog CT 16 u nijansi koja je slična boji dekorativne žbuke. Ceresit CT 75 nanosite nakon što se sloj Ceresit CT 16 u potpunosti osuši.

Vlaga iz podloge ugrožava strukturu žbuke, zbog toga kod takvih podloga ugradite izolacijski sloj protiv vlage.

## PRIMJENA

Sadržaj kante pažljivo promiješajte. Za prilagođavanje gustoće, prema potrebi dodajte malu količinu čiste vode i ponovo promiješajte. Ne koristite hrđave alate i kante. CT 75 nanosi se na podlogu čeličnim gleterom u ravnomjernom sloju debljine. Za dobivanje homogene strukture materijala, završna obrada radi se plastičnim gleterom. Ovisno o načinu pokretanja gletera: kružno, vodoravno, okomito može se dobiti različita struktura žbuke.

### **Ne vlažite žbuku sa vodom!**

Radove izvodite bez prekida. Ukoliko u proizvod dodajete vodu, istu količinu dodajte u sve kante. Ukoliko radove morate prekinuti, prekid izvršite pomoću krep trake. Traku uklonite nakon završne obrade, dok je materijal još svjež. Izvođenje radova nastavite uz upotrebu krep trake (postavite ju na rubove očvrnulog materijala).

Alat i svježe mrlje operite čistom vodom. Nakon sušenja materijal se može odstraniti samo mehanički. Žbuku možete obnoviti jedino pomoću silikonske boje Ceresit CT 48.

## NAPOMENA

Radove izvodite na temperaturi zraka i podloge od +5°C do +25°C i vlažnosti zraka ispod 80%. Ovdje navedeni tehnički podaci odnose se na temperaturu od +20°C i relativnu vlažnost od 60%. Imajte na umu da različiti uvjeti mogu dovesti do bržeg ili sporijeg sušenja. Proizvod se ne smije miješati sa drugim žbukama, pigmentima, smolama i vezivima. Provjetravajte prostorije u kojima je ugrađen materijal, sve dok se materijal u potpunosti ne osuši (dok ne ispari miris). Za vrijeme primjene zaštitite kožu i oči. Upotrebjavajte zaštitne naočale i rukavice. Ako dođe do kontakta s očima obilno isperite s vodom i posjetite liječnika. Proizvod čuvajte dalje od dohvata djece.

## OSTALE INFORMACIJE

Ne nanosite žbuku na zidove koji su izloženi jakim sunčevim zrakama. Svježi sloj žbuke zaštitite od prebrzog sušenja, kao i od kiše - pomoću zaštitne zavjese za skele. Proizvod sadrži mineralna punila te se zbog toga na zidu mogu pojaviti razlike u nijansi. Zbog toga koristite kante istih šarži. Ukoliko niste upotrijebili cijeli sadržaj kante, pažljivo ju zatvorite i upotrijebite u što kraćem roku.

Ovaj tehnički list predstavlja osobine i način primjene materijala na osnovi laboratorijskih ispitivanja i iskustva, no ne može zamijeniti stručnost izvođača radova. Proizvođač jamči za kvalitetu materijala, no nikako nema utjecaj na izvođenje radova pa time ne može preuzeti odgovornost za ugrađeni materijal. Radove izvodite u skladu sa važećim građevinskim normama. Ovo izdanje tehničkog lista zamjenjuje sve prethodne informacije, koje se odnose na ovaj proizvod.

## SKLADIŠTENJE

Do 12 mjeseci, ukoliko je pravilno skladišteno u originalnom pakiranju. Zaštititi od smrzavanja.

## PAKIRANJE

Plastična kanta od 25 kg.

## TEHNIČKI PODACI

Sastav:	vodena disperzija silikonske i akrilne smole sa mineralnim punilima i pigmentima
Gustoća:	oko 1,70 kg/ dm <sup>3</sup>
Temperatura rada:	+5°C do +25°C
Otvoreno vrijeme:	oko 15 min.
Otpornost na kišu:	24-48 sati (ovisno o temperaturi)
Potrošnja:	
CT 75 granulacija 2,0 mm	2,5 - 2,7 kg/ m <sup>2</sup>
CT 75 granulacija 3,5 mm	3,5 – 3,8 kg/ m <sup>2</sup>