



BAUTECHNIK Ceresit

CT 85

Termo-izolacijsko ljepilo

OSOBI NE

- za lijepljenje i poravnavanje (gletanje) stiropora
- ojačano vlaknima
- otporno na vremenske uvjete i smrzavanje
- ekonomična i jednostavna primjena

PODRUČJE PRIMJENE

Pogodno za lijepljenje ekspanziranih polistirenskih izolacijskih ploča i za pripremanje ojačane tankoslojne žbuke.

PRIPREMA PODLOGE

Ceresit CT 85 prijanja na sve čvrste, čiste, nosive i suhe površine koje ne sadrže tvari koje mogu uzrokovati odvajanje. Visoko upojne površine premažite razrijeđenim predpremazom CT 218 (1 dio predpremaza + 3 dijela vode).

PRIMJENA

Zamiješajte Ceresit CT 85 sa čistom vodom dok ne nestanu grudice. Ostavite da odstoji cca. 10 minuta pa ponovo promiješajte. Za lijepljenje PS ploča: potrebno je 6,0 l vode za 25 kg. Za pripremanje ojačane smjese: potrebno je 6,5 l vode za 25 kg. Ljepilo CT 85 nanesite točkasto u kutove i sredinu ploča. Ljepilo koristiti za ojačanja i izvedbe tankoslojnih žbuka. Na većim površinama i višekratnim zgradama uz ljepilo koristiti ojačanje tiplama (6 komada/m²).



UPOZORENJE

Ceresit CT 85 ima nadražujuća svojstva. Sadrži cement koji u dodiru s vodom reagira alkalno. Zato zaštitite kožu i oči. U slučaju kontakta s očima, obilato isperite vodom i zatražite liječničku pomoć.



BAUTECHNIK Ceresit

TEHNIČKI PODACI

Sastav:	cement, kvarcni pijesak, mineralno punilo, specijalni redispersivni prah, vlakna i drugi dodaci
Gustoća praha:	približno 1300 kg/m ³
Vrijeme obrade:	oko 2 sata
Temperatura obrade:	+5 °C do +30 °C
Prionjivost:	> 0,80 N / mm ² nakon 28 dana
Otvoreno vrijeme:	30 - 40 minuta
Potrebna količina za lijepljenje PS ploča:	3 -4 kg/m ²
za ojačanja:	3 -4 kg/m ²

SKLADIŠTENJE

Najmanje 9 mjeseci na suhom mjestu.

PAKIRANJE

U papirnatim vrećama od 25 kg.

Proizvođač / Izvoznik:
Henkel Magyarország Kft., Mađarska

Uvoznik / Informacije:
Henkel Croatia d.o.o.
Budmanijeva 1
Tel +385 1 6008 171
Gsm +387 61 207 394
Fax +385 1 6008 272

www.ceresit.henkel.com



Tehnologija građenja